

OWOHNEDUR 0040

WASSERVERDÜNNBARER 2K-POLYURETHANLACK

IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND UMLTFREUNDLICHE LACKIERUNGEN

OWOHNEDUR 0040 ist ein anfeuernder, farbloser, wasserverdünnbarer 2K-Polyurethanlack. Zudem ist er Grund- und Decklack in einem. Das Produkt wurde speziell für die Lackierung von anspruchsvollen Innenausbauten, wie z. B. Türen, Hotelzimmer, Küchenfronten, Büromöbel etc. entwickelt. OWOHNEDUR 0040 zeichnet sich vor allem durch seine gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien aus.

DER FLEXIBLE

Dank der hohen Füllkraft können damit «halbgeschlossenporige» Flächen beschichtet werden. Das System ist auch industriell auf Lackstrassen mit forcierter Trocknung einsetzbar.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von OWOHNEDUR 0040 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien

Gute Schleifbarkeit

Sehr gute Anfeuerung
(auch aufhellend erhältlich - OWOHNEDUR 0044)

Hohe Füllkraft

Anwendbar auf gebleichten Hölzern



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

 **TEKNOS**
FEYCO

PRODUKTFAKTEN

OWOHNEDUR 0040

WASSERVERDÜNNBARER 2K-POLYURETHANLACK

GLANZGRAD Stumpfmatt 05, Seidenglanz 40

APPLIKATION

- Fließbecherpistole
- Airless-(Airmix) Spritzen

GEBINDEGRÖSSE

- Lack: 5 kg, 25 kg
- Härter: 1 kg, 5 kg

MISCHVERHÄLTNIS 5:1

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	60 Minuten
Griffest nach	3-4 Stunden
Schleifbar nach	6-8 Stunden
Überarbeitbar nach	6-8 Stunden
Durchgetrocknet nach	24 Stunden

AUFBAUBERATUNG

	HOLZUNTERGRUND ROH
BEIZEN	Eventuell Beizen
VORSCHLIFF	Korn 120-150
GRUNDIERUNG	OWOHNEDUR 0040
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 280-400
ÜBERLACKIERUNG	OWOHNEDUR 0040

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr.106



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

 **TEKNOS**
FEYCO