



BEIZEN VON PARKETT MIT VARIVA PLUS 8779-00

Ausgabe vom 15.12.2022

VTM Nr. 2111

Ersetzt Ausgabe

Beschreibung

VARIVA PLUS 8779-00 sind gebrauchsfertige, wässrige Einmal-Positiv-Beizen (EP-Beizen) zur Erzielung eines stark positiven Beizeffekts auf verschiedenen Holzarten. Diese Beizen eignen sich im Bodenbereich speziell für Eiche, Esche, Fichte, Buche und Ahorn. Durch ausgesuchte Farbstoffe und Pigmente sind VARIVA PLUS 8779-00 Beizen äusserst lichtbeständig.

Vorbereitung

Die flüssige Beize vor Gebrauch gut aufrühren. Falls ein Farbton in seiner Beizintensität reduziert werden soll (aufhellen), muss unbedingt mit der farblosen VARIVA PLUS 8779-00 BASIS TR verdünnt werden! Durch Zugabe von VARIVA PLUS 8779-00 Bunttönen können alle VARIVA PLUS 8779-00 Beizen farblich verändert werden. Der Verbrauch bei Böden beträgt ca. 120 g/m².

Anwendung

Die zu beizende Holzfläche sowie die Randbereiche werden in der gleichen Krönung mit Endkrönung 120 minutiös geschliffen. Mittels Staubsauger den Schleifstaub aufnehmen.

Es ist darauf zu achten, dass die Fläche nicht auf Socken begangen wird, sondern mit Schuhüberzügen, um allfällige Schweissabdrücke zu vermeiden, die nach dem Beizen sichtbar sind.

Die Applikation

Die Randbereiche ca. 1.5 m soweit vorbehandeln wie danach mit der Mikrotexrolle verarbeitet werden können, ohne in die gebeizte Fläche zu treten.

Die Beize mit der Mikrotexrolle quer zur Faser auftragen und längs in Faserrichtung gleichmässig ausrollen. Immer aus dem Kessel arbeiten, nicht direkt auf die Fläche leeren.

Trocknung

Die Flächen sollten über Nacht trocknen oder mindestens 8 Stunden bei guter Durchlüftung; mittels geeignetem Gebläse kann eine forcierte Trocknung erreicht werden.

Weiterbehandlung

Die Materialüberschüsse werden mit der Einscheibenmaschine und einem sauberen weissen Pad abgenommen. Die Pads bei grösseren Flächen öfter wechseln. Achtung! Nur auf der Fläche stehen, von der der Überschuss bereits abgetragen wurde. Raum einwärts arbeiten. Im Anschluss den Staub mit einem Staubsauger entfernen.

Anschliessend grundieren mit RENO GRUND 3300-00. Bei dunklen Beiztönen empfehlen wir einen 2-fachen Auftrag mit RENO GRUND 3300-00. Bei hellen Beiztönen 1x grundieren mit RENO GRUND NORDIC 3338-00. Nach dem Abtrocknen der Grundierung erfolgt eine 2-fache Parkettversiegelung mit Zwischenschliff.

Hinweise

Wir empfehlen vor dem Beizen eine Musterfläche zu erstellen sowie die Arbeit zu zweit auszuführen.

Eiche

Buche

Ahorn

8779009090
VARIVA PLUS
8779-00
Weiss



8779009080
VARIVA PLUS
8779-00
Schwarz



8779007080
VARIVA PLUS
8779-00
Edelbraun



8779001500
VARIVA PLUS
8779-00
Hellbraun



8779005000
VARIVA PLUS
8779-00
Mittelgrau



8779007010
VARIVA PLUS
8779-00
Arosahell



Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann, wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.