

AQUAFINE

WASSERVERDÜNNBARER 2K-PU DECKLACK

KEINE CHANCE FÜR FLÜSSIGES UND SPITZES

Mit der AQUAFINE-Serie lassen sich perfekt glatte, ästhetisch anspruchsvolle Oberflächen in einer außergewöhnlichen Güte erzeugen. Der Lack hat eine gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und gängige Haushaltschemikalien bis hin zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Auch mechanischen Einflüssen hält er bestens Stand. Das Abriebverhalten ist sehr gut, die erzeugten Oberflächen sind ringfest und kratzbeständig. Damit eignet sich die AQUAFINE Serie optimal für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich.

EMISSIONSARME LÖSUNG FÜR DEN INNENAUSBAU


Die AQUAFINE-Serie punktet mit ihrem sehr geringen Anteil an VOC und ist eine nachhaltige, verarbeitungsfreundliche Lösung für den gesamten Innenausbau. Sie zeichnet sich durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten aus und kann sowohl auf Vollholz, auf MDF/HDF und Spanplatten eingesetzt werden. Bei folierten Platten ist der Einsatz einer Grundierung nicht zwingend erforderlich.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännische Beratung zur Anwendung von AQUAFINE oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und gängige Haushaltschemikalien
- Hohes Abriebverhalten
- Emissionsarm: weniger als 3% VOC
- Gute Kratzbeständigkeit
- Geeignet für Spielzeug gemäß EN 71/3







PRODUKTINFORMATION

VERSIONEN ■ AQUAFINE 8336-20

• AQUAFINE 8338-05 GRIP

FARBEN • RAL-, NCS- und Sonderfarbtöne

GLANZGRAD • Seidenmatt 20

APPLIKATION • Fliessbecherpistole

Airless-(Airmix)-Spritzen

GEBINDEGRÖSSEN ■ 2,46 Liter; 8,2 Liter

HÄRTER ■ 10:1 HYDROPUR 7515-99

TROCKNUNGSZEITEN

bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

STAUBTROCKEN NACH 60 Minuten

GRIFFFEST NACH 3 - 4 Stunden

SCHLEIFBAR NACH 12 Stunden

ÜBERARBEITBAR NACH 12 Stunden

DURCHGETROCKNET NACH 16 Stunden



AUFBAUBERATUNG AQUAFINE 8336 / AQUAFINE 8338 GRIP MIT STRUKTUR

	HOLZ/MDF/HDF	FOLIERTE PLATTEN	PVC	GLAS
GRUNDIERUNG/ VORBEHANDLUNG	HYDROFILL PREMIUM 6338		REINIGUNGSMITTEL 1530-98	
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 280-400 Korn 220-240 (GRIP)	Korn 220-240		
ÜBERLACKIERUNG	AQUAFINE 8336 / AQUAFINE 8338 GRIP	AQUAFINE 8336 / AQUAFINE 8338 GRIP	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336*

*unter Verwendung von Glasadditiv

Parameter, die in den jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern angegeben sind, müssen bei der Verarbeitung zwingend eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung übernimmt die Teknos Deutschland GmbH keinerlei Gewährleistung. Die jeweils aktuellen technischen Merkblätter finden Sie unter **www.teknos.de**.

HABEN SIE FRAGEN?

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage. Wir melden uns umgehend bei Ihnen!



teknos.de/kontakt

