

Vinduer og døre samt øvrige udendørs træelementer

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING





RENGØRING

Træelementerne rengøres to gange om året. Overfladerne vaskes grundigt med rent vand for at fjerne støv, snavs og insekter. Urenheder af disse typer kan forårsage øget vækst af grønne alger og andre overfladebegroninger.

Bemærk!

De fleste vinduesrengøringsmidler indeholder SALMIAK. Eventuelle salmiakrester efter rengøring af vindues- og dørglas skal fjernes, helst med rent vand. Derefter aftørres vindues- og dørelementerne med en klud.



PLEJE

Vinduesrammerne skal efter installationen behandles med plejemiddel til malede træoverflader. Derefter påføres plejemiddel to gange om året, dog ikke i perioder med frost. OBS: Ved aftørring kan der forekomme afsmitning af overskydende farvepigmenter på kluden. Denne afsmitning vil ikke påvirke farven negativt, ligesom elementernes holdbarhed heller ikke bliver påvirket.



VEDLIGEHOLDELSE

De rengjorte overflader kontrolleres to gange om året for skader. Eventuelle skader skal behandles som følger:

a) De beskadigede områder, hvor træet er intakt, og gerne afgrænset til disse, slibes let med sandpapir (korn 180-220) og afbørstes grundigt for at fjerne slibestøv. Bemærk venligst, at grunderen ikke må gennemslibes. Derefter overfladebehandles med 2 x vandbaseret træbeskyttelse (anvend pensel til akryl-baserede produkter).

b) Ved dybe skader, hvor det "nøgne" træ blotlægges, afslibes det beskadigede område med sandpapir (korn 180-220), og derefter behandles det med 1 x vandbaseret træbeskyttelse(*). Efterfølgende behandles med 1 x grunder – dækkende eller transparent (for at opnå samme grundlæggende farve som for den resterende del af det behandlede træ). Endelig slutbehandles med 2 x topcoat – igen enten dækkende eller transparent (anvend pensel til akrylbaserede produkter).

c) Ved påføring skal følgende punkter iagttages: Træbeskyttelse(*), grunder og topcoat må ikke påføres ved udendørs temperaturer under +8°C eller ved relativ luftfugtighed over 85%. Produkter som ovennævnte, der fortyndes med vand, kan kun opbevares i begrænset tid. I lukket emballage og ved frosthfri opbevaring er holdbarheden ca. 24 måneder. Gummitætninger må ikke overstryges. Følg de tekniske instruktioner for produkterne.

4. Dokumenteret vedligehold: For at opretholde eventuelle garantikrav er rengøring og vedligeholdelse typiske et ufravigeligt krav, så sørg for at kunne eftervise, at pleje og vedligehold er gennemført som oven for anført.

(*) Sørg for sikker brug af biocider. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

Misfarvning pga. harpiks:

Der vil især ved lyse nuancer kunne forekomme et naturligt gulligt farvegennemslag fra knaster som følge af, at træ er et levende materiale. Denne pletvise misfarvning kan mindskes væsentligt ved at afvaske knastområderne med lige dele vand tilsat sprit på en blød klud. Skylles umiddelbart efter med rent vand for at undgå skade på malingsfilmen.

Ved meget harpiksholdige knaster kan selve harpiksen også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Lad dråberne sidde på overfladen til de er krystalliserede, herefter kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes.

Mange steder har der været tradition for at anvende shellak til minimering af misfarvning fra knaster. Det har ikke været uden problemer, da man på de behandlede flader har set partielle vedhæftningssvigt eller afskalninger. Afskalningerne opstår typisk, hvor temperaturen kommer op på over 55-60°C, hvilket giver et damptryk som løsner shellakken – og dermed den efterfølgende behandling. Opvarmningen sker typisk ved mørke nuancer, som kan blive op til ca. 80 °C.

www.teknos.dk

Teknos A/S
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup
Denmark
Tel. +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

