

	LAG 1 COMBI BLÅSPLintGRUNDER/TOPCOAT	LAG 2 COMBI BLÅSPLintGRUNDER/TOPCOAT
Produkt	TEKNOCOMBI® 2917-62*	TEKNOCOMBI 2917-62*
Anbefalet påføringsmetode	Sprøjtning	Sprøjtning
Påføringsingstemperatur	Minimum 15 °C	
Vådfilmtykkelse (μ)	150-170	150-170
Overmaling 20 °C, 50% RH	3-4 timer	N/A
Når malingen er tør	Fjern ujævnheder og støv	N/A
Rengøring af udstyr	Vand	Vand

* Sørg for sikker brug af biocider. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter.

Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter.

De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.

Industriel grunder-/topcoatsystem, som beskytter mod blåsplint.
Velegnet til trævinduer og -døre af fyrretræ med mindst 90 % kerneved.

Designet til påføring med automatisk eller manuel højtrykssprøjte.

Brugsanvisning

Påfør ved temperaturer mellem 15 °C og 35 °C samt en luftfugtighed under 50 % RH. Lav temperatur og høj luftfugtighed kan hæmme hærdningen. Overfladetemperaturen skal være mindst 3 °C over dugpunktet for at forhindre fugtkondensering under hærdningsprocessen.

Overfladen, der skal behandles, skal være ren, tør og fri for støv og fedt.

Fås i 10 forskellige farver:

NCS S 0500N, NCS S 0502-Y, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7042, RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, Grå (TS7086)

Yderligere oplysninger

Yderligere produktoplysninger findes i de tekniske datablade på teknos.com

Vigtige bemærkninger

Let fjernelse af ujævnheder efter første lag giver en mere ensartet malingsfilm.