




TEKNOFLOOR Gulvmaling





ET TIP!

Spred gulvflagerne jævnt i den våde TEKNOFLOOR 580F maling. Afslut efter tørring med TEKNOFLOOR 300F eller TEKNOFLOOR AQUA 110F epoxylak.

TEKNOFLOOR Gulvmaling

Teknos har været ekspert i fremstilling af maling til betonoverflader i årtier. Et af de seneste eksempler på Teknos' produktudvikling er produktserien TEKNOFLOOR, der omfatter et perfekt sortiment af produkter til overfladebehandling af betongulve og andre overflader.

Som et resultat af vores arbejde med produktudvikling besidder produktserien TEKNOFLOOR en række fremragende nye egenskaber. Malingen har god modstandsevne over for kemiske og

mekaniske påvirkninger. Den øger betonoverfladens styrke og har en god vedhæftning til beton. Produkterne er også nemme at påføre, og det gør arbejdet så let som nogensinde.

Produktserien TEKNOFLOOR består af et fuldt sortiment af produkter lige fra grunder og lak til topcoat. Betonoverflader kan også males med vandbaserede produkter udviklet som et alternativ til traditionelle opløsningsmiddelbaserede produkter.

TEKNOFLOOR L42 EPOXYMALINGSSYSTEM

TEKNOFLOOR 100F opløsningsmiddelbaseret to-komponent maling

Anvendelsesområder

Erhvervslokaler, garager, lagre.

Egenskaber

- Stærk overflade, fremragende mekanisk slidstyrke
- Rengøringsvenlig
- God modstandsevne over for kemiske påvirkninger
- Nem og enkel påføring

Påføringsbetingelser

Overfladen, der skal males, skal være tør. Ny beton skal være mindst fire uger gammel. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være på mere end 10 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %.

Tørretid

Produktet kan tåle let trafik efter 12 timer, hvis

malings-, luft- og overfladetemperaturer under påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes

TEKNOFLOOR 100F: Ca. 8 liter til 20 m² grundning og en gang dækmaling
TEKNOSOLV 9506: Ca. 3 liter

Påføring

1) Mekanisk forbehandling af overflade eller syreætsning

- Mekanisk behandling

Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsandblæsning. Efter forbehandling skal cementstøv og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. ved støvsugning.

- Syreætsning

Ætsning foretages med midlet BETONI-

PEITTAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) eller fortyndet saltsyre (1 del syre til 4 dele vand). Påfør opløsningen på hele overfladen. Fjern slammet med en børste. Skyl gulvet grundigt. Lad betonen tørre helt inden påføring af maling.

2) Grundning

Bland TEKNOFLOOR 100F-komponenterne grundigt. Fortynd blandingen med 20–40 % TEKNOSOLV 9506. Påfør malingen med en kortluvet mohairrulle i rigelig mængde, så overfladen er forseglet.

3) Dækmaling, 1–2 gange

Dæklag med uforyndet maling skal påføres 6–24 timer efter grundning. Malingen skal påføres i rigelige mængder, så der opnås en jævn, tynd film. Bestrygning foretages på samme måde som ved grundning.

TEKNOFLOOR L40 EPOXYMALINGSSYSTEM

TEKNOFLOOR AQUA 110F vandbaseret to-komponentmaling

Anvendelsesområder

Kældre, baderum, betongulve udsat for let trafik. Også velegnet til vægflader.

Egenskaber

- Stærk overflade, fremragende mekanisk slidstyrke
- Rengøringsvenlig
- God modstandsevne over for kemiske påvirkninger
- Nem og enkel påføring
- Hurtig tørring
- Også velegnet til vægflader

Påføringsbetingelser

Produktet kan påføres på en tør eller let fugtig betonoverflade. Der må ikke være blankt vand på gulvet. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være på mere end 10 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80%.

Tørretid

Produktet kan tåle let gangtrafik efter fire timer, hvis malings-, luft- og overfladetemperaturer

under påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes

TEKNOFLOOR AQUA 110F: Ca. 8 liter til 20 m² grundning og dækmaling

Påføring

1) Mekanisk forbehandling af overflade eller i form af syreætsning

- Mekanisk behandling

Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsandblæsning. Efter forbehandling skal cementstøv og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. ved støvsugning.

- Syreætsning

Ætsning foretages ved hjælp af midlet BETONI-PEITTAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) eller fortyndet saltsyre (1 del syre til 4 dele vand). Påfør opløsningen på hele overfladen. Fjern slammet med en børste. Skyl gulvet grundigt. Lad blank vand tørre inden påføring af maling.

2) Grundning

Bland TEKNOFLOOR AQUA 110F-komponenterne grundigt. Fortynd blandingen med 5–10% vand. Påfør malingen med en kortluvet mohairrulle i rigelig mængde, så overfladen er forseglet.

3) Topcoat

Et dæklag med uforyndet maling skal påføres 4–12 timer efter grundning. Malingen skal påføres i rigelige mængder, så der opnås en jævn, tynd film. Bestrygning foretages på samme måde som ved grundning.

Bemærk: Produktet skal anvendes inden for 1,5 time efter blanding. Ældre blandinger må ikke bruges.

Produktet er blevet klassificeret som tilhørende Gruppe M1 i emissionsklassifikationen for byggematerialer



TEKNOFLOOR L44 EPOXYMALINGSSYSTEM

TEKNOFLOOR 500F opløsningsmiddelfri, selvsnivellerende to-komponent maling

Anvendelsesområder

Erhvervslokaler, garager, forretningslokaler, værksteder og slagterier udsat for stærk mekanisk påvirkning.

Egenskaber

- Stærk overflade, fremragende mekanisk slidstyrke
- Rengøringsvenlig
- God modstandsevne over for kemiske påvirkninger
- Selvsnivellerende på vandrette overflader

Påføringsbetingelser

Overfladen, der skal males, skal være tør. Ny beton skal være mindst fire uger gammel. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være på mere end 10 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80%.

Tørretid

Produktet kan tåle let trafik efter 16 timer, hvis malings-, luft- og overfladetemperaturer under påføring og tørring er på 23 °C.

Mængder, der skal anvendes

TEKNOFLOOR PRIMER 310F: Ca. 4 liter til 20 m² grundning
TEKNOSOLV 9506: Ca. 3 liter
TEKNOFLOOR 500F: 10 liter til 20 m², svarende til 0,5 mm hærde maling.

Påføring

1) Mekanisk forbehandling af overflade eller syreætsning.

- Mekanisk behandling

Tæt cementslam fjernes fra betonoverfladen ved hjælp af slibning, sandblæsning eller stålsandblæsning. Efter forbehandling skal cementstøv og andre urenheder fjernes omhyggeligt f.eks. ved støvsugning.

- Syreætsning

Ætsning foretages med midlet BETONI-PEITTAUSLIUOS (fortyndet med vand 1:1) eller fortyndet saltsyre (1 del syre til 4 dele vand). Påfør opløsningen på hele overfladen. Fjern slammet med en børste. Skyl gulvet grundigt. Lad betonen tørre helt inden påføring af maling.

2) Grundingslakering

Bland TEKNOFLOOR PRIMER 310F-epoxylak-komponenterne grundigt. Fortynd blandingen med 30% TEKNOSOLV 9506. Påfør lakken med en kortluvet mohairrulle i rigelig mængde, så betonoverfladen er forseglet. Hvis den malede overflade er fugtig, kan TEKNOFLOOR PRIMER 306F epoxylak bruges til grundning.

3) Bestrygning

Bestrygningen foretages 6–24 timer efter grundning afhængig af temperaturen. Grund- og hærdekomponenter skal blandes grundigt. Det anbefales at bruge en langsomt kørende boremaskine udstyret med omrører til blanding af komponenterne. Bestrygning foretages med et stålpudefbræt med fuger på 0,5 mm, der frembringer den anbefalede filmtykkelse. Overfladen skal jævnnes med en kortluvet mohairrulle. Bestrygning kan også foretages med en kortluvet mohairrulle, der frembringer en filmtykkelse på 0,2–0,3 mm.



Arbejdssikkerhed

Sørg for tilstrækkelig ventilation ved arbejde med opløsningsmiddelbaseret maling og lak. Der skal også bruges godkendt ansigtsmaske og andre former for beskyttelsesudstyr som f.eks. øjenværn, handsker, beskyttelsesbeklædning og fodtøj. Der skal bruges beskyttelsesudstyr og syrefaste beholdere, når der foretages syreætsning.

Teknos Group Companies

Teknos Oy

Helsinki factory, Head office
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Oy

Rajamäki factory
Perämatkuntie 12,
P.O.Box 14
FI-05201 RAJAMÄKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos A/S

Industrivej 19
DK-6580 VAMDRUP
Denmark
Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB

Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE-514 24 TRANEMO
Sweden
Tel. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH

Edelzeller Strasse 62
D-36043 FULDA
Germany
Tel. +49 661 1080
info@teknos.de

Teknos Norge AS

Industriveien 28
NO-3430 SPIKKESTAD
Norway
Tel. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos (UK) Limited

Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
OXFORDSHIRE OX7 4BN
UK
Tel. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland Limited

Unit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
Dargan Crescent
BELFAST BT3 9JP
Northern Ireland, UK
Tel. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos Scotland Limited

Nettlehill Road
Houston Industrial Estate
LIVINGSTON EH54 5DL
UK
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Teknos OOO

Butyrskij Val, 68/70, bl.4, of.211
127055 MOSCOW
Russia
Tel./Fax +7(495) 967 19 61
(multi-channel)
teknos.russia@teknos.com

Teknos Sp. z o.o.

ul. Sterdynska 1
PL-03-797 WARSAW
Poland
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Branch office in Lodz

ul. Dabrowskiego 238
PL-93-231 LODZ
Poland
Tel. +48 42 250 80 36 (37)
Fax +48 42 299 69 40

Teknos d.o.o.

Kidriceva cesta 94
SI-4220 ŠKOFJA LOKA
Slovenia
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Teknos LLC

119 Saksaganskogo Str., Of. 6
Business center "Botanic Tower"
01032 KIEV
Ukraine
Tel. +38 044 569 8649
Fax +38 044 569 8239
info@teknos.ua

Teknos Coatings Trading (Shanghai) Co., Ltd

989 Changle Road,
The Center 20th floor
Shanghai 20031,
People's Republic of China
Tel. +86 21 51175440
teknos.china@teknos.com

Teknos Oy

Representative Office

Kiseljova Street 55, rom 12
220002 MINSK
Republic of Belarus
Tel./Fax +375 17 237 4336
vladimir.shienok@teknos.com

Teknos Group Oy

Teknos Group's parent company
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Koncernen

Teknos er en af de førende leverandører af industriel overfladebehandling i Skandinavien og Centraleuropa og har desuden en stærk position på markedet for maling til gør-det-selv segmentet og professionelle malere. Teknos koncernen har egne selskaber i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Irland, Polen, Slovenien, Rusland, Ukraine og Kina. Virksomheden har desuden et net af veletablerede salgsgenter og repræsentanter i mere end 20 andre europæiske lande. Teknos beskæftiger ca. 900 medarbejdere. Koncernen omsætter årligt for ca. 200 mio. €. Teknos er en af Finlands største familieejede virksomheder.

OFFICIAL DEALER OF TEKNOS PAINTS AND COATINGS:

