

KUIDAS KANDA PINTSLIGA PEALE VEEPÕHISEID VÄRVE

JUHEND PROFESSIONAALSETELE REMONTIJATELE

Veepõhised ja lahustipõhised materjalid nõuavad erinevat pintslitehnikat tulenevalt veepõhiste kattevärvide kiiremast kuivamisest ja väiksemast voolavusest.

Veepõhiste värvide eelised:

- Väga väike lahustisisaldus
- Kiire kuivamine
- Hea vastupidavus

Pealekandmise erinevused võrreldes traditsiooniliste lahustipõhiste värvidega on kergesti ületatavad, kui järgida lihtsaid näpunäiteid.



- Katke ainult värsket puitu või puitu, millel puuduvad defektid, nagu praod, vaigueritus või puidusinetus.
- Pintsli kvaliteet on väga oluline, kuna lühikeste harjastega või kulunud pintslid jätavad kuiva värvikelmesse jooned.
- Hoolduskatmise puhul jälgige, et pind oleks korralikult ette valmistatud (vt Teknosa hooldusjuhendit).
- Enne lihvimist puhastage pind, liikudes alt üles.
- Kõik kaetavad pinnad tuleb hõõruda üle peene (karedusega 180 või 220) klaaspaberi või painduva lihvpadjaga ja seejärel üle pesta, et need oleksid tolmuvabad.
- Enne pealekandmist niisutage pintslit põhjalikult veega, tagades, et harjaste algusosa (pintsli kand) on täielikult märgunud.
- Ärge värvige otsese päikesevalguse käes.

Teknose tehniline andmebaas

- Pealekandmiseks sobivad kõik sünteetilised pintsliid tingimusel, et tegu on hea mainega kaupmehe hea kvaliteediga pintsliga.
- Teknose pealiskatte võib kanda peale otse purgist, kuid täiendav lahjendamine veega kuni 5% ulatuses parandab toote voolavust ja tasandusomadusi, eriti sooja ilmaga.
- Ühtlane kattekiht on oluline vastupidavuse ja ka välimuse jaoks, eriti kui tegemist on poolläbipaistva puidupeitsiga. Harjutamise tulemusel saab kiiresti kanda peale ühtlase kihi, järgides kolmeastmelist pealekandmistehnikat:

1. Võtke heldelt värvi ja ajage see kiiresti pinnal laiali.
 2. Ühtlustage kattekiht kergete diagonaalsete ristlõikudega. Ärge ülemääraselt pintseldage; kattevärv voolab ja ühtlustub loomulikult.
 3. Viimistlege kergete pintsliotmetega piki puidusüüd.
- Värvimisel katke ja viimistlege süsteemselt iga lõik.
 - Ukse värvimisel alustage alt ja liikuge ülespoole.



- Varem kasutatud heledamate toonide katmisel tumedamate läbipaistmatute värvidega aitab ühtlase viimistluse saavutada lõppvärvist aluskiht või üks kiht sobivat Teknose kruntvärvi.
- Ärge värvige äärmuslike temperatuuride juures. Kõige sobivam on temperatuurivahemik 8 °C kuni 20 °C. Niisked tingimused pikendavad kattekihi „märja serva“ aega, samas kui soojad tuulised tingimused lühendavad seda. Vältige kuivamist märgades ilmastikutingimustes.
- Peske pintsel puhtaks nõrga pesuvahendi lahusega (nt nõudepesuvahendiga) ja loputage puhta veega.
- Järelejäänud värvi ja puhastusmaterjalide või vedelike kõrvaldamisel tuleb järgida kohalikke seadusi.



Teknose toodete kasutamise täielikke juhendeid vaadake alati tehniliste andmete lehest.

Täiendava toe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Teknose esindajaga või külastage veebilehte aadressil **teknos.com**.