

ULKOVERHOUKSEN HUOLTOMAALAUUS

Huoltoväli

Kaikki säärasitukselle alttiit pinnat on syytä huoltaa tarpeellisin väliajoin. Huoltomaalauksen ajankohta riippuu muun muassa käytetyistä pintakäsittelyratkaisuista, kohteen rakenteellisista seikoista, säärasituksen määrästä ja ilmansuunnasta. Suurin syy puisen ulkoverhouksen vaurioitumiseen on kosteus. On tärkeää, että puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta tai uudelleen maalausta.

Puun kosteuden tulee maalatessa olla alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Alla olevalla yhdistelmällä maalatun ulkoverhouksen odotettavissa oleva huoltoväli on 10–20 vuotta, jos maalaus on suoritettu asianmukaisesti (MaalausRYL 2012).

Alkuperäinen maalaus

Teollinen pohjamaalaus TEKNOL 1881/2881/3881 alkydipohjamaalilla, kuivakalvo vähintään 40 g/m².

Teollinen pintamaalaus NORDICA EKO 3330-03 pintamaalilla, levitysmäärä 150 g/m².

Ohjeiden mukainen pintamaalaus työmaalla NORDICA EKO/NORDICA MATT/NORDICA CLASSIC Talomaalilla.

Huoltokäsittely

- Irtonainen ja huonosti kiinni oleva pintakäsittelyaine poistetaan esim. kaapimella tai teräsharjalla.
- Lika ja pöly poistetaan joko harjaamalla tai pesemällä. Pesuun voidaan käyttää RENSA FACADE Julkisivu- ja homepesua.
- Paljaat puupinnat puunsuojataan WOODEX AQUA BASE PLUS Pohjustepuunsuojalla.
- Puunsuojatut puupinnat pohjamaalataan NORDICA PRIMER Pohjamaalilla.
- Pohjamaalatut puupinnat maalataan NORDICA EKO/NORDICA MATT/NORDICA CLASSIC Talomaalilla.
- Koko julkisivu maalataan NORDICA EKO/NORDICA MATT/ NORDICA CLASSIC Talomaalilla.