

Polyureapinnoitejärjestelmät

PUA340-B1

Teknopur 340 FR Bitumi 1

1 1.12.2020

Kattokermipintojen käsittelyyn tarkoitettu pinnoitejärjestelmä, jossa pohjustus tehdään kaksikomponenttisellä polyuretaanilakalla ja pinnoitus liuotteettomalla palosuojatulla polyureaelastomeeripinnoitteella. Haluttaessa tarkka sävy tai UV-suojaus järjestelmä voidaan pintamaalata liuotinhenteisellä TEKNODUR 0090 -polyuretaanimaalilla.

	PUA340-B1a	PUA340-B1b	PUA340-B1c
TEKNOPUR SEALER 200-00	pohjustus	pohjustus	pohjustus
TEKNOPUR 340 FR	2 x 1250 µm	2 x 1500 µm	2 x 1500 µm
TEKNODUR 0090	-	-	1 x 40 µm
Kokonaiskalvonpaksuus	2500 µm	3000 µm	3040 µm

Käyttö Bitumikermikattojen pinnoitukseen, kun pinnoitteelta vaaditaan palosuojaus.

Pinnan esikäsittely Sopiva esikäsittely valitaan kohteen mukaan.
Esikäsittelymenetelmä valitaan käytettävän pohjusteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

Huoltopinnoitus Vanha pinnoite puhdistetaan huolellisesti epäpuhtauksista ja hiotaan himmeäksi. Mahdollinen pintamaali poistetaan esim. hiomalla. Mikäli pinnoite on vaurioitunut, vauriokohdat paikataan polyureakorjausmassalla. Huoltopinnoitus tehdään hiotun ja TEKNOPUR SEALER 200-00:lla pohjustetun pinnoitteen päälle. Tarkemmat huoltopinnoitusohjeet löytyvät Teknoksen polyurea-käsikirjasta.

Mikäli pinnoite on vaurioitunut kemikaalialtistuksesta, vaurioitunut kerros on poistettava ennen huoltopinnoitusta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yllä mainituista tuotteista saa yksittäisen tuotteen tuoteselosteesta.