

Polyureapinnoitejärjestelmät

PUA400-C1

Teknopur 400-800 Betoni 1

1 1.12.2020

Betonipintojen käsittelyyn tarkoitettu pinnoitejärjestelmä, jossa pohjustus tehdään kaksikomponenttisellä polyuretaanilakalla ja pinnoitus modifioidulla polyureaelastomeeripinnoitteella. Haluttaessa tarkka sävy tai UV-suojaus järjestelmä voidaan pintamaalata liuotinhenteisellä TEKNODUR 0090 -polyuretaanimaalilla.

	PUA400-C1a	PUA400-C1b	PUA400-C1c
TEKNOPUR SEALER 200-00	pohjustus	pohjustus	pohjustus
TEKNOPUR 400-800	2 x 1500 µm	3 x 1500 µm	2 x 1500 µm
TEKNODUR 0090	-	-	1 x 40 µm
Kokonaiskalvonpaksuus	3000 µm	4500 µm	3040 µm

Käyttö Kulutus- ja kemikaalikestävyyttä vaativiin kohteisiin, esimerkiksi teollisuuden betonilattiat ja -altaat.

Pinnan esikäsittely Sopiva esikäsittely valitaan kohteen mukaan, sementtiliima on poistettava betonin pinnasta. Esikäsittelymenetelmä valitaan käytettävän pohjusteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

Huoltopinnoitus Vanha pinnoite puhdistetaan huolellisesti epäpuhtauksista ja hiotaan himmeäksi. Mahdollinen pintamaali poistetaan esim. hiomalla. Mikäli pinnoite on vaurioitunut, vauriokohdat paikataan polyureakorjausmassalla. Huoltopinnoitus tehdään hiotun ja TEKNOPUR SEALER 200-00:lla pohjustetun pinnoitteen päälle. Tarkemmat huoltopinnoitusohjeet löytyvät Teknoksen polyurea-käsikirjasta.

Mikäli pinnoite on vaurioitunut kemikaalialtistuksesta, vaurioitunut kerros on poistettava ennen huoltopinnoitusta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yllä mainituista tuotteista saa yksittäisen tuotteen tuoteselosteesta.