



AQUAFINE

2K kleurlakken serie op waterbasis

GEEN KANS VOOR VLOEISTOFFEN EN SCHERPE VOORWERPEN

De AQUAFINE-serie kan worden gebruikt om perfect gladde, esthetisch veeleisende oppervlakken van uitzonderlijke kwaliteit te creëren. De coating is goed bestand tegen vloeistoffen en gangbare huishoudelijke chemicaliën, waaronder reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. AQUAFINE-serie is ook zeer goed bestand tegen mechanische invloeden, de behandelde oppervlakken zijn huidresistent en krasbestendig. Dit maakt de AQUAFINE-serie ideaal voor veeleisende binnen toepassingen.

EMISSIEARME OPLOSSING VOOR BINNENAFWERKING

De AQUAFINE-serie scoort met zijn zeer lage VOS en is een duurzame, eenvoudig te verwerken oplossing voor alle interieurafwerkingen. Het heeft een goede hechting op alle houtsoorten en is ideaal voor gebruik op MDF, HDF en folie-gelamineerde platen. Er is geen primer nodig voor folie-gelamineerde platen, alleen op ruwe MDF wordt een geschikte vulprimer aanbevolen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Teknos bellen is een snelle en eenvoudige manier om deskundig advies te krijgen over het gebruik van AQUAFINE of andere Teknos-coatingproducten. Onze technische service specialisten staan altijd tot uw beschikking als het gaat om het ontwikkelen van optimale coatingoplossingen en -systemen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Goede weerstand tegen huishoudelijke chemicaliën
- Goede weerstand tegen herhaaldelijk wrijven
- Emissiearm: Minder dan 3% VOS
- Goede mechanische weerstand



Onze missie is om de levensduur van uw producten te verlengen door intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden voor een nog betere bescherming - altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

PRODUCTGEGEVENS

- VERSIES**
- AQUAFINE 8336-20
 - AQUAFINE 8338-05 GRIP
- KLEUREN**
- IN OVEREENSTEMMING MET RAL EN NCS KLEURKAARTEN
- GLANSNIVEAU**
- Zijdematt
- TOEPASSING**
- Conventioneel spuitpistool
 - Airless (airmix) spuiten
- VERPAKKING BASIS**
- 2.46 l, 8.2 l, 16.4 l
- VERHARDER**
- 10:1 HYDROPUR 7515-99

DROOGTIJDEN

- STOFDROOG NA** 60 MINUTEN
- DROOG HANTEERBAAR NA** 3 - 4 UUR
- SCHUURBAAR NA** 12 UUR
- OVERSPUITBAAR NA** 12 UUR
- VOLLEDIG DROOG NA** 16 UUR



SYSTEEM AANBEVELING AQUAFINE 8336-20

	MDF/HDF	FOLIE-GELAMINEERDE PANELEN	PVC	GLAS
PRIMER	HYDROFILL PREMIUM 6338-00		REINIGUNGSMITTEL 1530-98	ISOPROPYLALKOHOL 0019-98
TUSSENTIJD SCHUREN	Grofte 280-400			
AFLAKKEN	AQUAFINE 8336-20	AQUAFINE 8336-20	AQUAFINE 8336-20	AQUAFINE 8336-20 mit 1% GLAS ADDITIV 1296-97

SYSTEEM AANBEVELING AQUAFINE 8338-05 GRIP

	MDF/HDF	FOLIE-GELAMINEERDE PANELEN
PRIMER	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	
TUSSENTIJD SCHUREN	Grofte 220-240	
AFLAKKEN	AQUAFINE 8338-05 GRIP	AQUAFINE 8338-05 GRIP