

PRODUCT CATALOGUS

VOOR INTERIEUR





INHOUD

HOE DIENT DE PRODUCT CATALOGUS GELEZEN TE WORDEN	5
1K PRODUCTEN OPLOSMIDDELHOUDEND	6
PRIMERS / FILLERS	6
TOP COATINGS	7
TRANSPARANTE COATINGS	7
2K PRODUCTEN OPLOSMIDDELHOUDEND	8
PRIMERS / FILLERS	8
TOP COATINGS	10
TRANSPARANTE COATINGS	12
SPECIALE PRODUCTEN	13
1K PRODUCTEN WATERGEDRAGEN	14
PRIMERS / FILLERS	14
TOP COATINGS	14
TRANSPARANTE COATINGS	15
2K PRODUCTEN WATERGEDRAGEN	16
PRIMERS / FILLERS	16
TOP COATINGS	16
TRANSPARANTE COATINGS	17
OLIËN OPLOSMIDDELHOUDEND	19
OLIËN	19
BEITSEN	25
WATERGEDRAGEN BEITSEN	25
OPLOSMIDDELHOUDEND BEITSEN	26
TEKNOS GLANSGRADEN OVERZICHT	27



HOE DIENT DE PRODUCT CATALOGUS GELEZEN TE WORDEN

PICTOGRAMMEN



Kwasten



Rollen



Plamuren



Bovenbeker-
pistool



Onderbeker-
spuitpistool



Airless-(Airmix)
spuiten

Gekleurde pictogrammen geven de overeenkomstige toepassing en mogelijkheden aan van het betreffende product.



Kleur /
Glansgraad



Mengverhouding
(top coating/filler etc.
met verharder)




Droogtijden



Verdunning

LET OP: De gegeven productomschrijvingen zijn niet volledig. Derhalve zijn er voor alle producten informatiebladen beschikbaar.

CERTIFICAAT



IMO-gecertificeerde producten (volgens richtlijn 2014/90/EU). IMO-gecertificeerde producten zijn toegestaan in de interieur houtconstructie voor vrachtschepen met een voor brutotonnage van ten minste 300 (bijv. veerboten, containerschepen, binnen-schepen) en passagiersschepen met een brutotonnage van ten minste 100 (bijv. cruiseschepen).



**TEKNOART
ZEER MATTE
RESULTATEN VOOR
ARCHITECTONISCHE
MODELLEN.**

**1K PRODUCTEN
OPLOSMIDDELHOUDEND**

PRIMERS / FILLERS



KORRO PVB 3040-10

1K-primer op basis van polyvinylbutyral. Toepasbaar als hechtlaag voor diverse metalen zoals staal, aluminium, koper en messing. Geschikt voor alkyd-, acrylaat-, oplosmiddelhoudend- en watergedragen lakken.



Wit, licht grijs, rood



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 2-4 uur



TEKNOSOLV 9514



TRANSPARANTE COATINGS



OW COMBI 2315

Openporige 1K-houtcoating voor interieur. Veel hogere weerstandseigenschappen dan nitrocellulosecoatings. Hoog vulvermogen. Gemakkelijk overschilderbaar en bij te werken.

Indien een hogere chemische en mechanische weerstand gewenst is, kan OW COMBI 2315 worden aangemaakt met OWEDUR 5026-99 VERHARDER, mengverhouding: 10 : 1.

Voor meubels en interieurbouw.



Aanvurend
Glansgraad: 05, 10, 15, 40, 60, 90



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 3 uur



OWECELL D 1500-98 CELLULOSE VERDUNNER. Bij gebruik van OWEDUR 5026-99 VERHARDER, moet OWEDUR 6020-98 VERDUNNER SNEL gebruikt worden.



10 : 1 (op gewicht) 371260 - OWEDUR 5026-99 VERHARDER
Verwerkingstijd: 1 dag



OW COMBI 2316

Openporige 1K-houtcoating voor interieur. Veel hogere weerstandseigenschappen dan nitrocellulosecoatings. Hoog vulvermogen. Gemakkelijk overschilderbaar en bij te werken.

Indien een hogere chemische en mechanische weerstand gewenst is, kan OW COMBI 2316 worden aangemaakt met OWEDUR 5026-99 VERHARDER, mengverhouding: 10:1.

Voor meubels en interieurbouw.



Niet aanvurend
Glansgraad: 05, 10, 15, 40



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 3 uur



OWECELL D 1500-98 CELLULOSE VERDUNNER. Bij gebruik van OWEDUR 5026-99 VERHARDER, moet OWEDUR 6020-98 VERDUNNER SNEL gebruikt worden.



10 : 1 (op gewicht) 371260 - OWEDUR 5026-99 VERHARDER
Verwerkingstijd: 1 dag



TOP COATINGS



TEKNOART 2303-02

Nitrocellulose-coating voor extreem matte resultaten op architectonische modellen van gips en hout.

De lak maakt filigraanwerk mogelijk en kan worden aangebracht met een bekerpistool of airbrushpistool, zoals gebruikelijk bij modelbouw.




Wit
Glansgraad: 02



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 3 uur



OWECELL D 1500-98 CELLULOSE VERDUNNER. Bij gebruik van OWEDUR 5026-99 VERHARDER, moet OWEDUR 6020-98 VERDUNNER SNEL gebruikt worden.



10 : 1 (op gewicht) 371260 - OWEDUR 5026-99 VERHARDER



2K PRODUCTEN OPLOSMIDDELHOUDEND


PRIMERS / FILLERS



ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

Kleurloze 2K-grondverf. Geschikt voor het isoleren van inhoudsstofrijke houtsoorten en MDF-platen.

Wordt als isolerende vochtwerende transparante primer gebruikt en kan ook als aflak toegepast worden.



Niet bruikbaar op met peroxide gebleekte houtsoorten i.v.m. vergelen.

Meubelmakerij, interieurbouw, winkelinrichtingen, keukens, scheepsbouw.



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 16 uur
Opmerking: overlakbaar met zichzelf na 1 uur



2 : 1 (op gewicht)
H24300 - ALPOLAN UNIVERSALGRUND
2430-99 VERHARDER. Verwerkingstijd: 8 uur



SUPREMO FÜLLGRUND 3910-00

Kleurloze, sneldrogende en sterk vullende grondverf voor transparante opbouw. Goed te schuren. Geschikt voor het isoleren van inhoudsstofrijke houtsoorten en MDF-platen. Kan in meerdere, snel opeenvolgende lagen worden opgebracht.

Niet bruikbaar op met peroxide gebleekte houtsoorten i.v.m. vergelen.

Meubels, interieurbouw, winkelinrichtingen, keukens, algemene houtoppervlakte veredeling.

Bijzonder geschikt voor het hoogwaardig lakken en sluiten van de poriën van hoogwaardige houten objecten.



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 1-2 uur




4 : 1 (op gewicht of volume).
H39100 - SUPREMO FÜLLGRUND 3910-99
VERHARDER. Verwerkingstijd: 1 uur



ALPOLAN MARINE VARNISH 2420-80

Heldere, sneldrogende en effectief vullende primer voor transparante opbouw. Goed schuurbaar. Geschikt voor het isoleren van hout dat rijk is aan inhoudsstoffen. Kan snel achter elkaar in meerdere lagen worden aangebracht.



Niet bruikbaar op met peroxide gebleekte houtsoorten i.v.m. vergelen.

UV-beschermde versie speciaal geschikt voor buitengebruik, bijvoorbeeld voor jachtbouw.



Glansgraad: 80



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 16 uur
Opmerking: overlakbaar met zichzelf na 1 uur



2 : 1 (op gewicht).
H24300 - ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2430-99
VERHARDER. Verwerkingstijd: 8 uur




ISOFILL 1070-00

Oplosmiddelhoudende 2K-isoleervuller voor MDF panelen en andere plaatmaterialen. Is zeer geschikt voor vochtige ruimtes door zijn sterk isolerende werking. Houdt harsen binnen en vocht buiten.

Door de hoge vulkracht is het product zeer geschikt voor gebruik bij hoogglansafwerking. Heeft een hoge stabiliteit.

Het product kan ook worden gebruikt voor de afwerking in de jachtbouw.



Wit



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 4 uur



VERDÜNNER 1300-98 SNEL of
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD



10 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 2-3 uur



TOP COATINGS



ALPOCRYL KF 5372-30

Extreem krasvaste oplosmiddelhoudende kleurlak. Deze 2K-polyurethaan lak heeft een zeer goede chemische en mechanische bestendigheid. Tevens ook geschikt voor exterieur toepassingen.

Geschikt voor meubels, interieurbouw, deuren, keuken- en winkelinrichtingen.




RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 30




Stofdroog na: 20 minuten
Overlakbaar na: 2 uur



VERDÜNNER 1300-98 SNEL of
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD



4 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 10 uur



OWEDUR 4350-90

Sneldrogende en vlot polijstbare 2K-polyurethaan hoogglans kleurlak voor interieurafwerking. OWEDUR 4350 geeft een strak oppervlak met een hoge krasvastheid.


Veredeling van keuken- en badkamerfronten alsmede voor winkel- en interieurbouw.




RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 90




Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 12 uur



OWEDUR 5046-98 VERDUNNER




3 : 1 (op gewicht).
H50370 - OWEDUR 5037-99 VERHARDER VOOR
HOOGGLANS LAK. Verwerkingstijd: 2 uur



ALPOCRYL LE 5393-40

Deze oplosmiddelhoudende 2K-polyurethaan kleurlak heeft een zeer goede chemische en mechanische bestendigheid. Tevens ook geschikt voor exterieur toepassingen.

Geschikt voor verschillende ondergronden zoals hout, MDF, spaanplaat, metaal, glas of kunststof voor interieurbouw, meubelproductie en jachtbouw.




RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 40



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 2 tot max. 48 uur



Verdun tot de viscositeit van de applicatie met
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD of VERDÜNNER
1300-98 SNEL.



10 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 8 uur



TEKNOCRYL 2540-05


2K-kleurlak op acrylbasis met isocyanatvrije verharder. Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden.




Teknotint
Glansgraad: 50



Stofdroog na: 2 uur
Overlakbaar na: 6 tot 20 uur



TEKNOSOLV 9521 en 6220




3 : 2 (op gewicht).
TEKNOCRYL 2K VERHARDER 7326.



ALPOCRYL LH 5356-20

Deze oplosmiddelhoudende 2K-polyurethaan kleurlak heeft een zeer goede chemische en mechanische bestendigheid. Tevens ook geschikt voor exterieur toepassingen.

Geschikt voor verschillende ondergronden zoals hout, MDF, spaanplaat, metaal, glas of kunststof voor interieurbouw, meubelproductie en jachtbouw.




RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 15 à 20



Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 2 uur



VERDÜNNER 1300-98 SNEL of
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD



10 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 8 uur



TRANSPARANTE COATINGS



SUPREMO KLARLACK 3990

Transparante, sneldrogende, aanvurende 2K-grond- en aflak met een prettig aanvoelend oppervlak. Gemakkelijk te verwerken.

Dankzij zijn hoge slijtvastheid en krasbestendigheid is deze lak zeer geschikt voor horizontale oppervlakken.

Bruikbaar op met peroxide gebleekte houtsoorten.

Meubels, interieurbouw, keukens, winkelinrichtingen, binnendeuren en algemene houtoppervlakte veredeling.




Glansgraad: 02, 05, 15, 40, 50, 90



Stofdroog na: 15 minuten
Overlakbaar na: 3 uur



VERDÜNNER 1300-98 SNEL of
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD



10 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 8 uur, max. 48 uur, maar met
afnemende kwaliteit



BASCODUR 3312-95

Transparante 2K-polyurethaan hoogglans lak voor hoogwaardige interieurobjecten.

Zorgt voor een mooi en krasbestendig oppervlak met een hoge slijtvastheid.

Afwerking van keuken- en badkamerfronten en voor hoogwaardige meubelen, winkel- en interieurinrichting.




Glansgraad: 95



Stofdroog na: 90 minuten



OWEDUR 5046-98 VERDUNNER



2 : 1 (op gewicht).
H50370 - OWEDUR 5037-99 VERHARDER VOOR
HOOGGLANS LAK. Verwerkingstijd: 1.5 uur



VELLUTO SOFTLACK 5399-05

Kleurloze 2K-PU-effectlak met een rubberachtig, fluweelzacht oppervlak. Het product heeft de eigenschap dat het niet snel glansplekken krijgt.

Voor de finish van chemisch weinig belaste oppervlakken van meubels en interieurbouw.




Glansgraad: 05



Stofdroog na: 60 minuten



5-10 % verdunner VERDÜNNER 1300-98 SNEL of
VERDÜNNER 0950-98 STANDAARD




4 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 2 uur



ALPOCRYL KLARLACK 5454

Oplosmiddelhoudende transparante 2K-lak voor binnen en buiten.


Het product kan ook worden gebruikt voor de afwerking in de jachtbouw.




Glansgraad: 15, 50, 60, 90




Stofdroog na: 10 minuten
Overlakbaar na: 12 uur



Verdunnen met VERDÜNNER tot aanbrengviscositeit
0950-98 STANDAARD of VERDÜNNER 1300-98




4 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 8 uur



ALPOCRYL KLARLACK 1495-95

2K oplosmiddelhoudende transparante hoogglanslak met een hoog vastestof gehalte.

Hoogwaardige aflak voor interieur- en exterieurbouw zoals keukens, winkelinrichting, meubels en badkamers.




Wordt ook als aflak in de luxe jachtbouw voor interieur en exterieur doeleinden gebruikt. Niet geschikt onder de waterlijn.




Glansgraad: 95



Stofdroog na: 20 minuten
Overlakbaar na: 16 uur



Verdun tot aanbrengviscositeit met VERDÜNNER
5500-98 TRAAG of VERDÜNNER 5600-98 EXTRA
TRAAG.



2 : 1 (op gewicht).
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 3-4 uur



SPECIALE PRODUCTEN



STRUKTURPULVER 140S 0664-00

STRUCTUURPOEDER GROF



STRUKTURPULVER D30 6191-00

STRUCTUURPOEDER FIJN

1K PRODUCTEN WATERGEDRAGEN

PRIMERS / FILLERS



TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-07

Sneldrogende 1K primer met goed vullende, egaliserende en schuurbare eigenschappen.

Geschikt voor plinten, lambrisering, panelen, deuren en MDF afwerking.




Wit en zwart



Overlakbaar na: 2 uur



Water



AQUAFILLER 1100-00

1K-primer op basis van acryl. Het is een snel drogend en goed vullende primer met excellente schuureigenschappen.

Geschikt voor plinten, lambrisering, panelen, deuren en MDF afwerking.



Wit



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 1 uur



Water



TOP COATINGS



MOTIVO COLORATO 2070

Watergedragen 1K-kleurlak. Sneldrogend en zeer elastisch. Snel stapelbaar.

Voor meubels, interieurbouw en algemene houtoppervlakte veredeling.

Door toevoeging van 0-5% VERDÜNNER 1020-98 is dit product uitstekend te rollen en te kwasten.



RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 15, 30



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 2 uur



Indien nodig met water



CLEAR COATINGS



MOTIVO KLARLACK 2080

Kleurloze, watergedragen, transparante 1K-lak. Sneldrogend en zeer elastisch. Te gebruiken als aflak, vuurt goed aan. Snel stapelbaar.

Voor meubels, interieurbouw en algemene houtoppervlakte veredeling.



Glansgraad: 05, 15, 30, 50



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 2 uur



Indien nodig met water



MOTIVO ENDURO 2090

Watergedragen 1K-grond- en aflak met een uitstekende chemische bestendigheid

Hoge vulkracht, zeer goede krasvastheid en vuurt goed aan.

Het product is geschikt voor alle houtsoorten. Kan tevens gebruikt worden als aflak over kleurlakken.

De lak bevat uv-werende eigenschappen die de vergeling van het hout effectief vertragen.

Interieurbouw, meubels en oppervlakken die blootstaan aan hoge belasting.



Glandgraad: 15, 30



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 2.5 uur



Indien nodig met water



2K PRODUCTEN WATERGEDRAGEN

PRIMERS / FILLERS



HYDROFILL PREMIUM 6338-00

Watergedragen, hoog vullende, witte spuitplamuur. Deze snel drogende primer heeft goede schuureigenschappen.

Als 2K-toepassing ook geschikt als isoleervuller voor meubels in vochtige ruimtes.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 als 1K: Gebruik voor de hoogwaardige kwaliteits interieurbouw en meubelafwerking in de interieurbouw. Geschikt als voorgronding op locatie af te lakken.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 als 2K: Als grondlaag op gangbare houtsoorten zoals op MDF, met goede isolerende werking tegen hout-inhoudsstoffen. Door het gebruik als 2K-vuller is de HYDROFILL PREMIUM 6338-00 ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers.




Wit



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 3 uur



Met water en/of SPEZIALVERDÜNNER 1020-98 het afstellen van de vereiste verwerkingsviscositeit en verbetering van de verneveling



20 : 1 (op gewicht).
H39590 - MOTIVO 3959-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 3 uur



TOP COATINGS



AQUAFINE 8336-20

2K watergedragen kleurlak op polyurethaan basis.

Geschikt voor gemelaminiseerde oppervlakken, kan ook gebruikt worden op onbehandeld MDF in combinatie met HYDROFILL PREMIUM 6338-00. Oppervlakken gecoat met AQUAFINE 8336-20 hebben een zeer glad oppervlak en een zeer hoge dekkraft.




RAL en NCS kleuren
Overige kleuren op aanvraag
Glansgraad: 20



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 12 uur



Met water



10 : 1 (op gewicht).
H75150 - HYDROPUR 7515-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 2-3 uur



OWOHNEUR 8301-90

Watergedragen hoogglans 2K- polyurethaan-coating, verkrijgbaar in kleurloos en gepigmenteerde lak.

Het product is sneldrogend, heeft een hoge glansgraad, goede mechanische en chemische bestendigheid.

Voor interieurinrichting, meubels, keukens en badkamers.




Kleurloos en volgens RAL- en NCS S kleurenkaarten, evenals speciale kleuren
Glansgraad: 90



Overlakbaar na: 1 uur



Verwerken in aangeleverde viscositeit



100 : 35 (op gewicht).
Gebruik een roerstok om de verharder ongeveer 2 minuten te mixen tot een homogene consistentie
871430 - OWEDUR 1058-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 2 uur.



CLEAR COATINGS



HYDROPUR MERO 2595-02

Watergedragen 2K-polyurethaanlak, bestand tegen vergeling, voor hout in interieurs. Het oppervlak heeft een uitstekende krasvastheid en een zeer mat oppervlak. HYDROPUR MERO 2595-02 geeft de gecoate oppervlakken een onbehandeld uiterlijk. Raadpleeg onze VTM 5559 (VTM - technisch procesgegevensblad).

Voor meubels, interieurs, winkelinrichtingen etc.




Glansgraad: 02



Stofdroog na: 30 minuten



Zoals vereist met 0-10% water of SPEZIALVERDÜNNER 1020-98



10 : 1 (op gewicht)
Gebruik een roerstok om de verharder ongeveer 2 minuten te mixen tot een homogene consistentie.
H39590 - MOTIVO 3959-99 VERHARDER.
H45450 - PUR 4545-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 3 uur.



CLEAR COATINGS



OWOHNEDUR 8301-90

Watergedragen transparante 2K polyurethaan aflak.

Deze sneldrogende lak heeft een hoge glans en een uitstekende transparantie. Ook beschikt deze aflak over goede mechanische en chemische eigenschappen.

Voor meubels, keukens, badkamers en interieurbouw.



Kleurloos
Glansgraad: 90



Overlakbaar na: 1 uur



Verwerken in aangeleverde vorm



100 : 35 (op gewicht).
Gebruik een roerstok om de verharder ca. 2 min tot een homogene consistentie te mengen.
871430 - OWEDUR 1058-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 2 uur.



VELLUTO AQUASOFT 5396-05

Watergedragen 2K-polyurethaan lak. Als aflak over transparante en kleur-lakken, ontstaat een ultra mat en fluweel zacht oppervlak.

Voor meubels en interieurbouw die minder zwaar chemisch belast worden.




Kleurloos
Glansgraad: 05



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 16 uur



Met water



15 : 1 (op gewicht).
Gebruik een roerstok om de verharder ca. 2 min tot een homogene consistentie te mengen.
H75150 - HYDROPUR 7515-99 VERHARDER.
Verwerkingstijd: 4 uur.



OLIËN OPLOSMIDDELHOUDEND

OLIËN



HARTÖL 6448-15

Sneldrogende olie met een hoog vastestof gehalte, gemaakt van organische grondstoffen waardoor hij zeer milieuvriendelijk is. Toepasbaar voor meubels en parketvloeren. Ook aan te brengen met een wals applicator.



Kleurloos
Glansgraad: 15



Het materiaal wordt gebruiksklaar geleverd



Onderhoudsinstructies:
Afgewerkte oppervlakken kunnen worden opgefrist met algemeen verkrijgbare verzorgingsproducten (crèmes en oliën). We raden het gebruik van onze PFLEGESPRAYÖL 1413 aan.



GLANZÖL 1410-80

Dunne, glanzende conserverende olie op basis van natuurlijke grondstoffen. Voor het behandelen van houten vloeren, trappen en meubels. Goede mechanische bestendigheid. Sneldrogend.

Conserverende olie voor alle houtsoorten in parket- en trappenbouw.



Glansgraad: 80



Stofdroog na: 2-3 uur
Overlakbaar na: 8-10 uur



Klaar voor gebruik. Indien nodig verdunnen met TERPENTINERSATZ 4214-98 ODOURLESS. Voor rode houtsoorten (bijvoorbeeld gestoomd beukenhout, peer en kersen hout) adviseren wij de eerste laag te verdunnen met ca. 30% TERPENTINERSATZ 4214-98 ODOURLESS.



Onderhoud: op zijn vroegst na 3 weken uithardingstijd met PARKETT ÖL POLISH 4584 (zie apparatenblad N4584).
Aansluitend impregneren: met GLANZÖL 1410, 1 : 1 verdund met 4214-98.



OLIËN



MATTÖL 1410-15 MATTÖL BUNT 1409-15

Dunne, matte conserverende olie op basis van natuurlijke grondstoffen. Goede mechanische bestendigheid.

Voor het behandelen van de oppervlakken van interieurbouw, houten vloeren, trappen en kurkvloeren.

UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER kan worden toegevoegd in een mengverhouding van 10: 1 om de chemische en mechanische eigenschappen te verbeteren (aan te raden voor kleurlie en zwaar belaste oppervlakken).



Kleurloos, wit, zwart.
Overige kleuren op aanvraag
Glandgraad: 15



Stofdroog na: 2 (2-3 voor 1409) uur
Overlaksbaar na: 6-8 (16 voor 1409) uur



Klaar voor gebruik. Indien nodig verdunnen met TERPENTINERSATZ 4214-98 ODOURLESS.
Parketvloeren: Voor rode houtsoorten (bijvoorbeeld gestoomd beukenhout, peer en kersen hout) adviseren wij de eerste laag te verdunnen met ca. 30% TERPENTINERSATZ 4214-98 ODOURLESS.
Interieurbouw: Op hout met een wilde tekening en met een laag absorptievermogen (bijv. Peer) adviseren wij de eerste laag te verdunnen met ca. 10-20% 4214-98.



10 : 1
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 VERHARDER



Onderhoud instructies:
Parketvloeren: na een minimale uithardingstijd van 3 weken met PARKETT ÖL POLISH 4584. Daarna impregneren: met PFLEGESPRAYÖL 1413.
Interieurbouw: Onderhoud: na minimaal 3 weken door oppervlakken af te vegen met een vochtige doek (niet nat). Zoals vereist, b.v. wekelijks ca. 1% PARKETT ÖL POLISH 4584 in het leidingwater (2 doppen op 1 liter water). Reinigt en voedt het geoliede oppervlak. Latere impregnering: met PFLEGESPRAYÖL 1413.



MATTÖL BUNT 1409-15 – TRANSPARANTE KLEURTINTEN



1410 MW




1410 M1




1410 M3




1410 M5




1410 MS



1410 M2



1410 M4



1410 M6

MATTÖL BUNT 1409-15 – GEPIGMENTEERDE KLEURTINTEN



MB 10




MB 12




MB 13




MB 14



MB 15




MB 16




MB 17




MB 18




MB 19



MB 21




MB 22



MB 23

MATTÖL BUNT 1409-15 – GEPIGMENTEERDE KLEURTINTEN



MB 24




MB 25




MB 26



MB 27



MB 28



MB 29




MB 33




MB 34




MB 35




MB 37



MB 38



MB 39



MB 40




MB 41




MB 48




MB 50




MB 53



MB 54



MB 57



MB 60

OLIËN



MATTÖL NORDIC 1411-15

Dunne, natuurlijk ogende, matte conserverende olie voor de behandeling van houten meubelen, vloeren, trappen en kurkvloeren. Goede mechanische bestendigheid.

Voor het conserveren van alle houtsoorten die een natuurlijk uiterlijk moeten behouden.



Witachtig, licht naturel effect
Glansgraad: 15



Stofdroog na: 2 uur
Overlakbaar na: 6-8 uur



Klaar voor gebruik. Indien nodig verdunnen met
TERPENTINERSATZ 4214-98 ODOURLESS.



Onderhoud instructies:
Parketvloeren:
Onderhoud: na een minimale uithardingstijd van 3 weken met PARKETT ÖL POLISH 4584. Daarna impregneren met: PFLEGESPRAYÖL 1413.
Interieurbouw:
Onderhoud: na minimaal 3 weken door oppervlakken af te vegen met een vochtige doek (niet nat). Zoals vereist, b.v. wekelijks ca. 1% PARKETT ÖL POLISH 4584 n het leidingwater (2 doppen op 1 liter water). Reinigt en voedt het geoliede oppervlak.
Latere impregnering: met: PFLEGESPRAYÖL 1413.



MATTÖL 1410 EN MATTÖL NORDIC 1411-15 IN VERGELIJKING



2x MATTÖL NORDIC 1411-15



2x MATTÖL 1410

BEITSEN

WATERGEDRAGEN BEITSEN



EP BEIZE 0900-00

EP-Beitsen zijn gebruiksklaar ingesteld en hebben een sterk positief beits effect op zachte houtsoorten. Ze kunnen ook op harde houtsoorten worden gebruikt.

Meubels en interieurbouw alsmede panelen waarvoor een mooi positief beitsbeeld wordt gewenst.




Standaard kleuren maar kan ook naar wens op kleur gemaakt worden



Stofdroog na: 60 minuten
Overlakbaar na: 4-5 uur



Indien nodig met BASE T transparant (leidt tot lichtere kleurtint).



HYDROLAN SPRITZBEIZE 8649-00

Hydrolan spuitbeitsen zijn watergedragen, lichtechte beitsen die gebruiksklaar zijn en direct op het hout een elegant beits effect geven.

Meubilair en interieurinrichting voor handmatige of industriële toepassing.



Volgens klantspecificaties



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 3-4 uur



Indien nodig met water (leidt tot lichtere kleurtint)



HYDROLAN WISCHBEIZE 8650-00

Hydrolan veegbeits is een gebruiksklare, watergedragen, lichtechte pigmentbeits die een rustiek beits effect creëert (bijv. Op eiken en essen).

Meubels en interieurinrichting waar een rustieke beitsuitstraling gewenst is.




Standaard kleurtonen, ook volgens klantspecificaties




Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 3-4 uur



Indien nodig met water (leidt tot een lichtere kleurtint)




EP BEIZE 0900-00 STANDAARD KLEUREN RANGE 1500 – 6000




EP 1500



EP 2000



EP 2500




EP 3000



EP 3500



EP 4000



EP 4500



EP 5000



EP 5500




EP 6000

EP BEIZE 0900-00 STANDAARD KLEUREN RANGE 7000 – 7090



EP 7000



EP 7010



EP 7020




EP 7030



EP 7040



EP 7050



EP 7060



EP 7070



EP 7080



EP 7090

OPLOSMIDDELHOUDENDE BEITSEN



MONODUR SPRITZBEIZE 8645-00

Monodur spuitbeitsen zijn oplosmiddelhoudende beitsen met een hoge lichtechtheid voor gefineerde of massief houten oppervlakken. Creëert een duidelijk beitseffect. Zeer goede verneveling bij spuitapplicatie.

Meubel- en interieurinrichting, lambrisering, stoelen, kozijnen etc. waarop een mooi regelmatig beitseffect gewenst is.



Volgens klantspecificaties



Stofdroog na: 15 minuten
Overlakbaar na: 30 minuten



Indien nodig met MONODUR 1420-98 VERDÜNNER FÜR SPRITZBEIZE (leidt tot lichtere kleurtint)



MONODUR WISCHBEIZE 8620-00

Monodur Veegbeitsen zijn gebruiksklaar ingestelde, oplosmiddelhoudende, zeer lichtechte pigmentbeitsen, die een rustiek beitseffect hebben (bijv. op eiken- en essenhout).

Meubels en interieurbouw alsmede panelen waar een rustiek beitsbeeld wordt gewenst.



Standaard kleurtinten, ook volgens klantspecificaties mogelijk



Stofdroog na: 30 minuten
Overlakbaar na: 60 minuten



Indien nodig met MONODUR 3600-98 (leidt tot lichtere kleurtint)



MONODUR WISCHBEIZE STANDAARD KLEURCOLLETIE



862000044F white



862000041F beige



86200020 light brown 1



86200021 light brown 2



86200025 antique brown



862000104 nut brown



86200026 red-brown




86200030 dark brown




86200015 brown



862000046F medium grey



86200060 black



8620000KV0933 deep black



TEKNOS GLANSGRADEN OVERZICHT

Glansgraad 60°

Omschrijving

0 – 2	Zeermat 02
3 – 7	Zeermat 05
8 – 12	Mat 10
13 – 17	Mat 15
18 – 22	Zijde mat 20
23 – 27	Zijde mat 25
28 – 34	Zijde mat 30
35 – 44	Zijde glans 40
45 – 54	Zijde glans 50
55 – 64	Glans 60
65 – 74	Glans 70
75 – 84	Glans 80
85 – 94	Hoog glans 90
≥ 95	Hoog glans 95
00	Geen glansgraad
98	Verdunner
99	Verharder

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos is een wereldwijd opererend coatingbedrijf met ondernemingen in meer dan 20 landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Het is een van de leidende producenten van industriële coatings met een sterke positie in bouwverven.

Teknos wil de wereld langer laten meegaan door het leveren van slimme, technisch geavanceerde verven en coatings die beschermen en verduurzamen. Teknos werkt nauw samen met haar klanten. Teknos is opgericht in 1948 en is een van Finlands grootste familiebedrijven. Voor meer informatie, bezoek onze website www.teknos.nl.

TEKNOS B.V.
H. TER KUILESTRAAT 181
NL-7547 SK ENSCHEDE
T: +31 (0) 53 4334422
E: SALES.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.NL

