

# DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL

## Watergedragen hybride grondverf, voorlak en aflak

DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL, een watergedragen hybride verf voor exterieure houten ondergronden met een zeer hoge duurzaamheid.

DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL heeft een glanzend oppervlak en behoudt de uitstraling, kleur en glans voor een lange tijd.

DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL is geschikt voor nieuwe en eerder behandelde houten ondergronden zoals gevelbekleding, deuren, ramen en kozijnen etc. Voor houten blokhutten adviseren we een eerste laag TEKNOL AQUA 1411-01. Alle naaldhout en niet-duurzaam hardhout voor exterieur gebruik moet met een houtconserveringsmiddel behandeld worden.

DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL is verkrijgbaar in dekkende kleuren of in basisverven om aan te kleuren. DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL is een breed toepasbare, robuuste, geformuleerd op vulling en dekkraft, vloeit, standvermogen en makkelijk te gebruiken grondverf, voorlak en aflak die gewoonlijk gebruikt wordt voor exterieure houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding, boomstammen, boeidelen, dakkapellen etc.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>                  | Gevelbekledingdelen (rabat), Kozijnen, Luiken                                                                                                               |
| <b>Aanbevolen ondergrond</b>              | Geschaafd hout, Hardhout, loofhout, Naaldhout, Gemodificeerd hout, Fijnbezaagd hout, Voorgegrond plaatmateriaal, Gelamineerd gevingerlaste houtconstructies |
| <b>Vaste stoffen</b>                      | Ca. 40 % (volume)                                                                                                                                           |
| <b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b> | EU-VOS-grenswaarde (kat A/d): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.                                                                                |
| <b>Praktisch spreidend vermogen</b>       | ca. 9 m <sup>2</sup> /l bij 35 µm droge laagdikte                                                                                                           |
| <b>Kleuren</b>                            | Base 1 en 3 (wit en dekkende kleuren).                                                                                                                      |
| <b>Kleursysteem</b>                       | CPS                                                                                                                                                         |
| <b>Glans (60°)</b>                        | Glanzend                                                                                                                                                    |
| <b>Verdunner</b>                          | Water.                                                                                                                                                      |
| <b>Soortelijk gewicht</b>                 | Ca. 1,2 g/ml                                                                                                                                                |
| <b>Opslag</b>                             | Tenminste 12 maanden bij droge en koele omstandigheden. Vorstvrij. Een geopende verpakking moet goed afgesloten worden na gebruik.                          |
| <b>Verpakkingen</b>                       | 1 l, 2,5 l.                                                                                                                                                 |

## GEBRUIKSAANWIJZING

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlaktevoorbereiding</b> | Ondergrond moet geschuurd, schoon, droog, stof en vet vrij zijn. Bij oude verflagen loszittende delen verwijderen. Alle verbindingen dienen dicht te zijn en beglazingskit afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn. Plamuren met DRYWOOD 2K epoxy. |
| <b>Applicatiemethode</b>        | Kwast, Verfrol, Verfpad                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verwerking</b>               | Roer het product goed door voor gebruik. Breng op kaal hout eerst DRYWOOD EASYPRIMER of DRYWOOD VERF VOOR HOUT NOVA GL aan.                                                                                                                                     |
| <b>Verwerkingsvoorwaarden</b>   | Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Droogtijden</b>              | +20°C / 65% RH (droge laag 35 µm)                                                                                                                                                                                                                               |
| - stofdroog                     | 30 min                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - kleefvrij                     | 1,5 h                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - overschilderbaar              | 4 h                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Droogtijden zijn afhankelijk van verschillende factoren inclusief temperatuur, luchtvochtigheid en aangebrachte laagdikte.                                                                                                                                      |
| <b>Reiniging</b>                | Reinig de materialen direct na gebruik met afwasmiddel en warm water.                                                                                                                                                                                           |

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen</b> | Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.