

Winterol

ФАСАДНАЯ КРАСКА



НАРУЖНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Winterol Фасадная краска

Совершенно матовая поверхность, полученная с помощью фасадной краски ВИНТЕРОЛ, является стильным архитектурным решением и вместе с колеровочной системой Текномикс позволяет получить огромное многообразие цветовых решений на поверхности фасада.

Краска ВИНТЕРОЛ также обеспечивает отличную защиту каменным фасадам: она разработана специально для сурового скандинавского климата, при этом лакокрасочная пленка обладает хорошей паропроницаемостью и позволяет поддерживать поверхность подложки сухой. ВИНТЕРОЛ – водоразбавляемая фасадная краска с прекрасными малярными свойствами. Работать краской ВИНТЕРОЛ легко и быстро: окрашенная поверхность высыхает в течение 2-3 часов, поэтому новые поверхности можно окрасить в два слоя за один рабочий день.



Фасадная краска ВИНТЕРОЛ

Водоразбавляемая акрилатная краска ВИНТЕРОЛ предназначена для окраски каменных, бетонных поверхностей, легкого бетона, прочной цементно-известковой и цементно-песчанной штукатурки, волокнисто-минеральных плит. Также подходит для окраски поверхностей, окрашенных алкидными и акрилатными красками:

- Практический расход зависит от шероховатости и пористости окрашиваемой поверхности:
 - 4-6 м²/л в 1 слой на грубобельефные поверхности
 - 6-8 м²/л в 1 слой на гладкие подготовленные поверхности
- Паропроницаемость: Sd-значение [м] <0,14 м (EN ISO 7783-2/EN 1062-1)
- Совершенно матовая, степень блеска 3
- Нанесение кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" - 0,019"
- Разбавление и очистка инструментов производится водой.
- EU VOC допустимые значения (кат A/c): 40 г/л 2010. VOC продукта: макс. 40 г/л.

- Базы 1 и 3, колеровка осуществляется по карте цветов СИЛОКСАН.

Рекомендации по окраске:

НЕОКРАШЕННЫЕ КАМЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой. Грязь, пыль и любые отслаивающиеся участки должны быть удалены.

Грунтование: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ, разбавленной на 10% водой.

Финишная окраска: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и прочной. Грязь, пыль, любые непрочные держащиеся участки и отслаивающиеся фрагменты старой краски должны быть удалены. Ремонт непрочных участков поверхности должен быть осуществлен с помощью подходящего типа штукатурки.

Грунтование отремонтированных участков следует производить одним слоем фасадной краски ВИНТЕРОЛ, разбавленной на 10% водой.

Окраска ранее окрашенных участков: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ.

Финишная окраска: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ.

Условия при окраске и в период высыхания покрытия: поверхность должна быть сухой, температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна быть выше +5°С, относительная влажность ниже 80%.