

2021

# Underhåll och skötsel av utvändig träpanel målad med Nordica-serien

## Allmänna råd

Kontinuerligt underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

## Vilken färgtyp är det målat med tidigare?

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp en yta är målad med kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylatfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning och det löser färgen är det målat med en alkyd- eller oljefärg.

## Rengöring

Tvätta de ytor som skall målas med TEKNOS RENSA FACADE. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

Är panelen angripen av mögel eller alger skall ytan behandlas med TEKNOS RENSA ANTI-MOULD innan tvättning och låta verka i 48 timmar för att säkerställa att ytan har desinficerats.

## Förberedelser

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten skall vara max 16%. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts.

Grundolja skarvar, ändträ, spikskallar och friskt trä med Woodex Aqua Base Grundolja

## Skador på färgskiktet

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen rengöras väl. Har gråträ bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grundolja de trärena ytorna med Woodex Aqua Base Plus Grundolja och grundmåla därefter skadade ytor 1 gång med Nordica Primer.

## Målning

Normal underhållsmålning görs 1 gång med valfri produkt från Nordica serien (*Nordica Matt*, *Nordica Classic*, *Nordica Eko*). På skadade ytor eller trärena ytor (Se ovan "Skador på färgskiktet") krävs 2 behandlingar med Nordica.

För ytterligare teknisk information – se vår hemsida [www.teknos.se](http://www.teknos.se).