



UNDERHÅLLSMÅLNING

Av industriellt målade fönster och dörrar

Rengöring innan målning

Dörrar och fönster tvättas genom att torka ytorna med en fuktig trasa. Ingrodd smuts och fett kan avlägsnas med **RENSA SUPER** målartvätt. Eftersköljning behövs inte. Användning av starka lösningsmedel bör undvikas, då de kan mätta färgytorna. Lim- och dylika fläckar kan avlägsnas genom att gnugga lätt med en trasa fuktad med **TEKNOSOLV 1621** lösningsmedel.

Underhåll

Årligen ser man över fönsterna och eventuella skador behandlas enligt instruktion nedan. Minst två gånger per år eller vid behov rengörs träytorna med ljummet vatten och såpa (förslagsvis vid fönsterputsning).

Ytans förbehandling och grundning

- Löst och avflagande ytbehandlingsämne avlägsnas t.ex. med skrapning eller slipning.
- Smuts och damm avlägsnas med borstning eller tvättning.
- Möjligt poröst trä och eventuellt gråträ slipas bort.
- Bara träytor behandlas med **WOODEX AQUA BASE PLUS** grundolja.
- Bara träytor, som ska täckmålas, grundas med **FUTURA AQUA PRIMER**.

Täckmålade ytor kan ytbehandlas med följande produkter (appliceras 1–2 skikt)

- **FUTURA AQUA 20** halvmatt
- **FUTURA AQUA 40** halvblank
- **FUTURA AQUA 90** blank

Laserande ytor kan ytbehandlas med följande produkter (appliceras 1–2 skikt)

- **HELO AQUA 20** halvmatt
- **HELO AQUA 40** halvblank
- **HELO AQUA 80** blank

Vid applicering skall pensel eller filtroller användas.

Vid grundning kan produkten förtunnas med vatten 5-10 % för att förlänga öppentiden.

Lasyr skall nyanseras med upp till 5% för att skydda träet mot nedbrytning av solens UV-strålning.