

Lämpliga korrosivitetsklasser/hållbarhetsintervall
C

Målnings-system ISO 12944-5	Low	Medium	High	Very high
C5.08	X	X	X	X

TEC5.08 Very high

TEKNOZINC 80 SE, high-solid täckfärger

Målningsystem 320 µm

1 1.8.2018

TEKNOZINC 80 SE -systemen består av olika produkter där grundfärgen är en tvåkomponent zinkepoxifärg med zinkhalt minst 80 viktsprocent i det torra färgskiktet.

Målningsystem som innehåller TEKNOZINC 80 SE -zinkpulvergrundfärg ger utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. Täckfärger till dessa korrosivitetsklasser kan väljas mellan epoxi-, polyuretan- eller snabbtorkande polyaspartickemi. De valda täckfärgerna är av high-solid typ.

Då det krävs att täckfärgen har speciellt god glans- och kulörbeständighet, rekommenderas överlackering av de nedanbeskrivna polyuretan (PUR) eller polyaspartic (PAS) systemen med 40 µm torrfilm av TEKNODUR 0250, 0290 eller 295-900 klarlack. Teknos representant bör konsulteras för att välja den lämpligaste produkten.

Dessa målningsystem är uppbyggda för korrosivitetsklass C5 med hållbarhetsintervall very high.

Produkt		EP-täckfärg	PUR-täckfärg		PAS-täckfärg
		A1	A2	A3	A4
TEKNOZINC 80 SE	EP	1x60 µm	1x60 µm	1x60 µm	1x60 µm
TEKNOPLAST HS 150	EP	2x130 µm			
TEKNODUR COMBI 3430 -serien	PUR		1x80 µm		
TEKNODUR COMBI 3430 -serien	PUR		2x90 µm		
TEKNODUR COMBI 340-811	PUR			2x130 µm	
TEKNODUR COMBI 3560 -serien	PAS				2x130 µm
Total skiktjocklek		320 µm	320 µm	320 µm	320 µm
Målningsystemets VOC, g/m ²		165	203 - 249	156	71 - 210

Exempel på Teknos målningsystemkod	Exempel på målningsystemets uppbyggnad
TEC5.08/VH/A1	ISO 12944-5/C5.08-EPZn(R)/EP (EPZn(R)EP320/3-FeSa 2½)

Dessa Teknos målningsystem är uppbyggda i enlighet med standarderna ISO 12944:2017-2018. För att nå hållbarhetsintervall i de specificerade korrosivitetsklasserna är det nödvändigt att försäkra sig om att kvaliteten på stålkonstruktionens utformning samt stålets och ytans förbehandling helt överensstämmer med ISO 12944.

Ytans förbehandling Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg samt från vattenlösliga salter.

Stålytor: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (standard ISO 8501-1).

Se enskilda datablad för mera detaljerad information om ovanstående produkter.