

Lämpliga korrosivitetsklasser/hållbarhetsintervall

C

Målnings-system ISO 12944-5	Low	Medium	High	Very high
C2.01	X			

TEC2.01 Low

TEKNOSYNT PRIMER 3 Målningsystem 80 µm

1 1.8.2018

TEKNOSYNT PRIMER 3 -systemen består av tixotropa produkter som innehåller lacknфта och aktiva rostskyddspigment.

Dessa system kan användas för målning på fältet och vid målningsstationen på objekt av konstruktionsstål.

Dessa målningsystem är uppbyggda för korrosivitetsklass C2 med hållbarhetsintervall low.

Produkt		D1	D2
TEKNOSYNT PRIMER 3	AK	1x40 µm	1x40 µm
TEKNOSYNT COMBI 50	AK	1x40 µm	
TEKNOSYNT 90	AK		1x40 µm
Total skiktjocklek		80 µm	80 µm
Målningsystemets VOC, g/m ²		74	84

Exempel på Teknos målningsystemkod	Exempel på målningsystemets uppbyggnad
TEC2.01/L/D1	ISO 12944-5/C2.01-AK (AK80/2-FeSa 2½).

Dessa Teknos målningsystem är uppbyggda i enlighet med standarderna ISO 12944:2017-2018. För att nå hållbarhetsintervall i de specificerade korrosivitetsklasserna är det nödvändigt att försäkra sig om att kvaliteten på stålkonstruktionens utformning samt stålets och ytans förbehandling helt överensstämmer med ISO 12944.

Ytans förbehandling Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg samt från vattenlösliga salter.

Stålytor: Valshud och rost avlägsnas med blåstring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (standard ISO 8501-1).

Se enskilda datablad för mera detaljerad information om ovanstående produkter.