

Lämpliga korrosivitetsskisser/hållbarhetsintervall
G

Målnings-system ISO 12944-5	Low	Medium	High	Very high
G3.04	Zn	Zn	Zn	Zn
G4.04	Zn	Zn	Zn	
G5.02	Zn	Zn		

TEG3.04 Very high
TEG4.04 High
TEG5.02 Medium

TEKNOPLAST PRIMER 7, VARMFÖRZINKADE YTOR Målningsystem 160 µm

1 1.8.2018

TEKNOPLAST PRIMER 7 -systemen för varmförzinkat stål består av olika slags kemi. Epoxifärger har till sin natur goda mekaniska och korrosionsskyddande egenskaper. Polyuretanfärger har bra glans- och kulörbeständighet utomhus.

Då det krävs att täckfärgen har speciellt god glans- och kulörbeständighet, rekommenderas överlackering av de nedanbeskrivna polyuretan (PUR) systemen med 40 µm torrfilm av TEKNODUR 0250, 0290 eller 295-900 klarlack. Teknos representant bör konsulteras för att välja den lämpligaste produkten.

Dessa målningsystem är uppbyggda för korrosivitetsskisser C3 – C5 med hållbarhetsintervall very high - medium.

Produkt		EP-täckfärg		PUR-täckfärg	
		T1	T2	T3	T4
TEKNOPLAST PRIMER 7	EP	1x80 µm	1x80 µm	1x80 µm	1x80 µm
TEKNOPLAST HS 150	EP	1x80 µm			
TEKNODUR 3410-serien	PUR		1x80 µm		
TEKNODUR COMBI 3430-serien	PUR			1x80 µm	
TEKNODUR COMBI 340-811	PUR				1x80 µm
Total skiktjocklek		160 µm	160 µm	160 µm	160 µm
Målningsystemets VOC, g/m ²		68	76 - 85	80 - 94	65

Exempel på Teknos målnings-systemkod	Exempel på målnings-systemets uppbyggnad
TEG3.04/VH/T1	ISO 12944-5/G3.04-EP (EP160/2-ZnSaS).
TEG4.04/H/T3	ISO 12944-5/G4.04-EP/PUR (EPPUR160/2-ZnSaS)
TEG5.02/M/T4	ISO 12944-5/G5.02-EP/PUR (EPPUR160/2-ZnSaS)

Dessa Teknos målnings-system är uppbyggda i enlighet med standarderna ISO 12944:2017-2018. För att nå hållbarhetsintervall i de specificerade korrosivitetsskisserna är det nödvändigt att försäkra sig om att kvaliteten på stålkonstruktionens utformning samt stålets och ytans förbehandling helt överensstämmer med ISO 12944.

Ytans förbehandling Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg samt från vattenlösliga salter.

Zinkytor: Varmförzinkade stålkonstruktioner som kommer att utsättas för väderpåverkan kan målas ifall ytorna sandsveps (SaS) så att hela ytan blir matt. Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas inte målning av varmförzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord.

Se enskilda datablad för mera detaljerad information om ovanstående produkter.