

AQUATOP 2600-69

Transparentni premaz za nanos brizganjem

AQUATOP 2600-69 je industrijski transparentni premaz za les, odporen na vodo in zunanje vplive. Namenjen zunanji uporabi, kot so okna in vrata, lahko se ga obarva v transparentne nianse.



AQUATOP 2600-69 vsebuje dodatne absorberje UV žarkov za še daljšo obstojnost. Čez nekaj časa lahko videz površine potemni ali postane svetlejši, kar je odvisno od vrste lesa. Bor in smreka lahko porumenita/potemnita. Acetilirani les, sapeli in podobni lahko zbledijo/postanejo svetlejši.



TEHNIČNI PODATKI

Področje uporabe	fasade, zimski vrtovi, zunanja vrata, okna, okenske žaluzije, balkonski elementi
Priporočena podlaga	trde lesne plošče, modificiran les, mehki les
Suha snov	cca. 37 prostorninsko-% cca. 41 utežno-%
Hlapne organske spojine (HOS)	cca. 26 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje.
Teoretična poraba	3-4 m ² /l
Barva	Osnova T (transparentne barve)
Sistem tintanja	Teknocolor; Teknomix
Sijaj (60°)	Polmat
Shranjevanje	Temperature za skladiščenje +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo.
Velikost embalaže	Na voljo v standardnih pakiranjih.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Površina mora biti brez lesnega prahu in umazanije. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %. Predobdelava je potrebna za lesene substrate vendar ni vezana na trajnostni razred 3, EN 350:2016. Teknos ima sklop impregnacij, ki ustrezajo zahtevam EN 599-1. Prosimo kontaktirajte Teknos za nadaljna navodila. Les mora biti oblit z vmesnim premazom, da zagotovite popolnoma zaprto površino lesa pred končnim nanosom.
Metode nanašanja	Airless brizganje, Airmix brizganje, Elektrostatično brizganje

Nanos	Sistem	Tlak	Zračna podpora
	Airless gladko 0,28 mm	100-110 barov	
	Aircoat gladko 0,28 mm	80-100 barov	1,0-1,5 barov

Pogoji za delo

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Optimalna temperatura za nanašanje materiala: +18 °C - +22 °C.

Optimalna vlažnost zraka: cca. 50 %.

Debelina filma – trdi les: 2 x 150 µm mokrega filma.

Debelina filma – mehki les: 1 x 300 µm mokrega filma.

Redčenje

Produkt je pripravljen za uporabo.

Čas sušenja

+23 °C / 50 % RH

- suh na dotik

2-3 urah

- primeren za brušenje in ponovno barvanje

3-4 urah

Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa. Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje.

Sistem zaščite

Debelina filma je odvisna od premaznega sistema. Za več informacij si oglejte Teknosovo spletno mesto, "LES EKSTERIER".

Se uporablja na vmesno pripravljenih obdelanih delih z odlično polnilno močjo pri nanosu z oblivanjem ali potapljanjem.

Čiščenje

Voda.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA**Varnostni in previdnostni ukrepi**

Glej varnostni list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.