



ALPOCRYL LE 5393

LÖSEMITTELHALTIGER 2K-POLYURETHAN DECKLACK

DER ALLESKÖNNER

ALPOCRYL LE 5393 ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K-Polyurethan Decklack. Hervorzuheben ist, dass dieses Produkt für verschiedenste Untergründe genutzt werden kann: Holz, MDF und Spanplatten z. B. im Möbelbau, auch auf Glas, Metall, Kunststoff. Er verspricht auf allen Oberflächen eine ausgezeichnete Haftung und eine sehr hohe Deckkraft. ALPOCRYL LE 5393 eignet sich als Lack-in-Lack System für Mischrampen. Mit diesem kann nahezu jeder Farbton selbst angemischt werden.

DIE BEWÄHRTE LÖSUNG

Der Decklack hat sich in der Praxis bereits in zahlreichen Anwendungen bewährt. Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern setzen den Lack für PVC-Fenster, Innentüren, Küchenoberflächen, Möbel, im Innenausbau (auch von Yachten), für lackierte Glaselemente und selbst für Solarien und MRT-Geräte ein.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännische Beratung zur Anwendung von ALPOCRYL LE 5393 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Sehr hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, chemische und mechanische Beanspruchung
- Ausgezeichnete Haftung
- Einfache Verarbeitung
- UV-resistent und absolut lichtecht
- Schnelltrocknend
- Durch Zusatz von Strukturpulver können Optik und Haptik zusätzlich angepasst bzw. verändert werden



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

- VERSIONEN**
 - ALPOCRYL LE 5393
- FARBEN**
 - RAL-, NCS- und Sonderfarbtöne
- GLANZGRAD**
 - Seidenglanz 40
- APPLIKATION**
 - Fließbecherpistole
 - Airless-(Airmix)-Spritzen
- GEBINDEGRÖSSEN**
 - LACK: 1; 5 und 10 Liter
 - HÄRTER: 0,5; 1; 2,5 und 5 Liter
- HÄRTER**
 - 10:1

TROCKNUNGSZEITEN

bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

- STAUBTROCKEN NACH** 10 Minuten
- GRIFFFEST NACH** 30 Minuten
- SCHLEIFBAR NACH** 2 Stunden
- ÜBERARBEITBAR NACH** 2 bis max. 48 Stunden
- DURCHGETROCKNET NACH** 10 Tagen



AUFBAUBERATUNG ALPOCRYL LE 5393

	HOLZ/MDF/HDF	METALL	FOLIERTE PLATTEN	PVC	GLAS
GRUNDIERUNG/ VORBEHANDLUNG	ISOFILL 1070	ISOFILL 1070		REINIGUNGSMITTEL 1530-98	
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 220-240		Korn 220-240		
ÜBERLACKIERUNG	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393*

*unter Verwendung von Glasadditiv

Parameter, die in den jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern angegeben sind, müssen bei der Verarbeitung zwingend eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung übernimmt die Teknos Deutschland GmbH keinerlei Gewährleistung. Die jeweils aktuellen technischen Merkblätter finden Sie unter www.teknos.de.

HABEN SIE FRAGEN?

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage. Wir melden uns umgehend bei Ihnen!



teknos.de/kontakt

TEKNOS DEUTSCHLAND GMBH
Hauptsitz Fulda
Edelzeller Straße 62
D-36043 Fulda
T +49 661 108-0
info@teknos.de

www.teknos.de

