

SUPREMO KLARLACK 3990

2K PUR Primer and Top Coat

DE PERFECTE METGEZEL VOOR UW INTERIEUR

Deze 2K PUR blanke lak wordt voornamelijk gebruikt voor interieurtoepassingen, meubelproductie en algemeen timmerwerk om een hoogwaardig oppervlak te bereiken. Door de speciale thixotrope eigenschappen bijzonder geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken.

IDEAAL VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

SUPREMO KLARLACK 3990 creëert een oppervlak dat er luxueus uitziet en aangenaam aanvoelt. Door de gemakkelijke toepassing op houtsoorten met open en gesloten poriën is het bijzonder geschikt als aflak voor diverse ondergronden. Vanwege de peroxidebestendigheid kan het ook op gebleekte houtsoorten worden gebruikt. Bovendien kunnen gekleurde oppervlakken ook worden afgewerkt met SUPREMO KLARLACK 3990 vanwege de veelzijdige prestaties.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoneren met Teknos is een snelle en gemakkelijke manier om deskundig advies te krijgen over het gebruik van SUPREMO KLARLACK 3990 of andere coatingproducten van Teknos. Onze technische klantenservice staat altijd voor u klaar als het gaat om het ontwikkelen van optimale coatingoplossingen en -systemen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Zeer snel drogend
- Uitstekende hechting
- Eenvoudige toepassing
- Goed nerf-accentuerend effect (ook verkrijgbaar als niet aanvurend - SUPREMO AUFHELLEND 2025)
- Kan gebruikt worden op hout dat gebleekt is met peroxide
- IMO-gecertificeerd product
- In vele glansgraden leverbaar.
- Zeer slijtvast

Onze missie is om de levensduur van uw producten te verlengen door intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden voor een nog betere bescherming – altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

 **TEKNOS**



PRODUCTGEGEVENS

- GLANSNIVEAU**
- Doodmat 02, Mat 05, Zijdemat 15, Zijdeglans 40, Zijdeglans 50, Glans 90
- TOEPASSING**
- Conventioneel spuitpistool
 - Airless (airmix) spuiten
- VERPAKKING**
- Comp A Verf: 5 l, 10 l, 25 l
 - Comp B Verharder: 1 l, 2.5 l, 5 l
- MENGVERHOUDING** ▪ 10:1

DROOGTIJDEN

- STOFDROOG NA** 15 minuten
- DROOG HANTEERBAAR NA** 30 minuten
- SCHUURBAAR NA** 3 uur
- OVERSPUITBAAR NA** 3 uur
- VOLLEDIG DROOG NA** 10 dagen

STEESEM AANBEVELING

	ONBEHANDELD HOUTEN ONDERGROND	MDF ONDERGROND
VOORSCHUREN	Grofte 150-180	Grofte 180-220
BEITSEN	Beits indien nodig	
PRIMER	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990
TUSSENSCHUREN	Grofte 240-320	Grofte 240-320
OVERLAKKEN	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990



IMO-certificaat

Voor verdere technische informatie zie datablad nr. 3990

TEKNOS B.V.
 H. TER KUILESTRAAT 181
 7547 SK ENSCHEDE
 T: +31 (0) 53 4334422
 E: SALES.NL@TEKNOS.COM
 WWW.TEKNOS.NL

