

Til våre samarbeidspartnere

Spikkestad 8. oktober 2021

**Informasjon om produkter og systemer med FIGRA verdier.**

Tabell nedenfor viser hvilke produkter og systemer som er ferdig testet og godkjent etter EN 13501-1:2018: - D-s2,d0  
Den branntekniske klassifiseringen gjelder for påføring på ubehandlet og CU impregnert gran og furu.

Type emne og bruksområde	Impregnering	Grunning	Mellomstrøk	Toppstrøk	FIGRA-verdi
Ubehandlet grankledning	-	-	-	-	438,9 W/s
CU impregnert furu	-	-	-	-	567,8 W/s
Beiset	-	Teknosshield 4005			528,3 W/s
Spesialbeis	-	Drywood Woodstain	Drywood Woodstain		507,3 W/s
Grunnet kledning	-	Teknol 3890	-	-	529,5 W/s
Grunnet CU imp. kledning	-	Teknol 3881	-	-	706,2 W/s
Grunnet og malt CU imp. kledning	-	Teknol 3881	Teknol 3881	-	704,6 W/s
Grunnet kledning	-	Teknol 3881	-	-	555,9 W/s
Grunnet kledning	-	Teknol 1888	-	-	635,1 W/s
Grunnet kledning	-	Teknol 1830	-	-	462,9 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Nordica EKO 3330	Nordica EKO 3330	432,4 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 2881	Nordica EKO 3330	-	630,3 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 1888	Nordica EKO 3894	-	725,3 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 1888	Nordica EKO 3330	-	719,0 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 1830	Nordica EKO 3894	-	652,8 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Teknol 3881	-	700,2 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Nordica EKO 3330	-	587,5 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknoclad 3371	Teknoclad 3371		462,7 W/s
Råte/kombigrunning, transparent	-	Aqua Primer 2907-02	-	-	623,8 W/s
Råte/kombigrunning, transparent	-	Aqua Primer 2907-02	Nordica EKO 3330	-	673,8 W/s
Råte/kombigrunning, dekkende	-	Aqua Primer 2907-42	-	-	611,2 W/s
Råte/kombigrunning, dekkende	-	Aqua Primer 2907-42	Nordica EKO 3894	-	560,8 W/s
10-års garantisystem, dekkende	-	Aqua Primer 2907-42	Nordica EKO 3894		588,0 W/s
10-års garantisystem, dekkende	-	Aqua Primer 2907-42	Nordica EKO 3330		704,6 W/s
10-års garantisystem, dekkende	Teknol 1410	Teknol 3881	Nordica EKO 3330		645,0 W/s
<b>Industrimaling påført butikk / Proff malinger</b>					
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Nordica Husmaling	Nordica Husmaling	475,5 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Drywood Visa	Drywood Visa	493,0 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Nordica EKO 3330	Nordica Husmaling	428,9 W/s
Grunnet og malt kledning	-	Teknol 3881	Nordica EKO 3330	Drywood Visa	448,1 W/s
Beiset	-	Teknosshield 4016			396,7 W/s

**Reaction to fire classification: D-s2, d0**

Med vennlig hilsen  
Roar Kopperud  
Teknisk sjef  
Teknos Norge AS