

KATALOG PRODUKTOV

ZA INTERIER





KAZALO

KAKO BRATI KATALOG PRODUKTOV	5
1K PRODUKTI NA OSNOVI TOPIL	6
TEMELJNI PREMAZI/POLNILA	6
BREZBARVNI PREMAZI.....	7
2K PRODUKTI NA OSNOVI TOPIL	8
TEMELJNI PREMAZI/POLNILA.....	8
ZAKLJUČNI PREMAZI.....	10
BREZBARVNI PREMAZI.....	12
SPECIALNI PRODUKTI	13
1K PRODUKTI NA VODNI OSNOVI	14
TEMELJNI PREMAZI/POLNILA.....	14
ZAKLJUČNI PREMAZI.....	14
BREZBARVNI PREMAZI.....	15
2K PRODUKTI NA VODNI OSNOVI	16
TEMELJNI PREMAZI/POLNILA.....	16
ZAKLJUČNI PREMAZI.....	16
BREZBARVNI PREMAZI.....	17
OLJA NA OSNOVI TOPIL	19
OLJA.....	19
LUŽILA	25
LUŽILA NA VODNI OSNOVI.....	25
LUŽILA NA OSNOVI TOPIL.....	26
SIJAJNI SISTEM	27



KATALOG PRODUKTOV

KAKO BRATI KATALOG PRODUKTOV?

PIKTOGRAMI



Nanos s
čopičem



Nanos z
valjčkom



Nanos z
lopatico



Gravitacijska
pištola



Sukcijska
pištola



Tlačna-(Airmix)
pištola

Barvni piktogrami označujejo ustrezne možnosti nanašanja določenega produkta.



Odenki /
stopnja sijaja



Mešalno razmerje
(lak/polnilo itd.
proti trdilcu)



Čas sušenja



Redčenje /
razredčilo

OPOMBA: Navedeni opisi produktov niso popolni. Zato so za vse produkte na voljo podrobni podatki o produktih.

CERTIFIKAT



Produkti, certificirani po IMO (v skladu z Direktivo 2014/90/EU)

Produkti, certificirani po IMO, so dovoljeni pri uporabi lesa v notranjosti tovornih ladij z bruto tonažo najmanj 300 ton (npr. trajekti, kontejnerske ladje, plovila, ki plujejo po celinskih plovniških poteh) in potniških ladjah z bruto tonažo najmanj 100 ton (npr. križarke).



TEKNOART EKSTREMNO MAT REZULTATI ZA ARHITEKTURNE MODELE.

1K PRODUKTI

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA



UNIVERSAL PRIMER 2160-00

Temeljni premaz 1K na osnovi polimera za protikorozijsko zaščito. Uporablja se kot začasna zaščita na jeklu in litoželezu. Primeren tudi za aluminij.



Bela, srebrnosiva, rdečerjava, črna, zelenosiva



Na otip suho po: 30-45 minut
Primeren za ponovni nanos po: 30-45 minut



VERDÜNNER 1000-98



BREZBARVNI PREMAZI



OW COMBI 2315

Odrpno-porni premaz za les 1K za notranjo uporabo. Veliko višja odpornost kot nitrocelulozne premazi. Visoka moč polnjenja. Se zlahka prebarva in renovira.

Produkt je primeren za industrijski nanos.

Če je potrebna večja odpornost, se lahko OW COMBI 2315 utrdi s trdilcem OWEDUR 5026-99 HARDENER, v razmerju 10:1.

Za pohištvo in notranje prostore.



Poudarja letnice lesa
Raven sijaja: 05,10,15,40,60,90



Na otip suho po: 10 minutah
Primeren za ponovni nanos po: 3 urah



Razredčilo OWECELL D 1500-98.
Pri uporabi trdilca OWEDUR 5026-99 HARDENER je treba uporabiti razredčilo OWEDUR 6020-98.



Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan



OW COMBI 2316

Odrpno-porni premaz za les 1K za notranjo uporabo. Veliko višja odpornost kot nitrocelulozne prevleke. Visoka moč polnjenja. Se zlahka prebarva in renovira.

Produkt je primeren za industrijski nanos.

Če je potrebna večja odpornost, se lahko OW COMBI 2316 utrdi s trdilcem OWEDUR 5026-99 HARDENER, v razmerju 10:1.

Za pohištvo in notranje prostore.



Posvetli les
Raven sijaja: 05,10,15,40



Na otip suho po: 10 minutah
Primeren za ponovni nanos po: 3 urah



Razredčilo OWECELL D 1500-98. Pri uporabi s trdilcem OWEDUR 5026-99 HARDENER je treba uporabiti razredčilo OWEDUR 6020-98 THINNER SHORT.



Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan z 371260 OWEDUR 5026-99 HARDENER



BELI PREMAZI



TEKNOART 2303

Nitrocelulozni premaz za izjemno mat rezultate na arhitekturnih modelih iz mavca in lesa.

Lak omogoča filigransko delo in ga je mogoče nanesti z gravitacijsko pištolo s fino šobo, kot je običajno pri izdelavi modelov.



Bela
Raven sijaja: 02



Na otip suho po: 10 minutah
Primeren za ponovni nanos po: 3 urah



Razredčilo OWECELL D 1500-98. Pri uporabi s trdilcem OWEDUR 5026-99 HARDENER je treba uporabiti razredčilo OWEDUR 6020-98 THINNER SHORT.



Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan



TEMELJNI PREMAZI/POLNILA



ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

Brezbarven 2K temeljni premaz. Primerno za izolacijo lesa, ki je bogat z aktivnimi snovmi, pa tudi za zapolnitev materialov na osnovi lesa, kot so MDF plošče.

Lahko se uporablja tudi kot temeljni premaz za vlažne prostore.



Tudi kot sijajni zaključni premaz v brezbarvnih premazih na naravnem lesu.

Ni mogoče uporabiti na lesu, ki je bil beljen s peroksidom.

Pohištvna konstrukcija, notranji prostori, oprema za trgovine, kuhinje, čolnarstvo.



Na otip suho po: 10 minut
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah



2:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
H24300 - ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2430-99 HARDENER. Uporabni čas mešanice: 8 ur



TEKNODUR PRIMER 1419-98

TEKNODUR PRIMER 1419-98 je transparentni, dvokomponentni akrilni temeljni premaz za notranje pohištvo.

Premaz ne rumeni. Zato ga uporabljamo kot temeljni premaz na pohištvu, kjer želimo čim dlje ohraniti prvotni barvni ton lesa. Primeren je za nanašanje na »odprto ali zaprto poro«.

Odlikuje ga enostavna uporaba in nanašanje, hitro sušenje ter možnost hitre nadaljnje obdelave. Je zelo transparenten, svetlobno obstojen in omogoča vertikalni nanos.



Na otip suho po: 45 minutah
Za zlaganje po: 6 urah



TEKNOSOLV 1419-82



10:1 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: 2 uri



TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-10

Beli, hitro sušeč in učinkovit polnilni PUR temeljni lak. Se dobro brusi. Barva ustvari gosto in enakomerno barvno površino. Primeren za brizganje.

Primeren tudi kot temeljni premaz za zunanje površine (okna, vrata).



Raven sijaja: mat



Na otip suho po: 1 h
Primerno za ponovni nanos po: 5 h urah



10:1 (volumsko)
TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Uporabni čas mešanice: 6 ur



TEKNODUR PRIMER 1419-12

TEKNODUR PRIMER 1419-12 je beli dvokomponentni poliuretanski temeljni premaz za pohištvo.

Premaz je vsestranski. Uporabljamo ga lahko kot temeljni lak na MDF ali HDF površinah, prav tako pa tudi kot temeljni premaz na lesu ali furniranih površinah.

TEKNODUR PRIMER 1419-12 ima izredno polnilno moč, omogoča pa tudi enostavno vertikalno nanašanje. Premaz se hitro suši, in enostavno brusi. Je odlična podlaga za izdelke, kjer je zahtevana ravna, gladka ter polna površina in odlična osnova za kvalitetne končne lake.



Bela



Na otip suho po: 30 minut
Za zlaganje po: 8 urah



TEKNOSOLV 1419-82



10:3 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri



ZAKLJUČNI PREMAZI



TEKNODUR 3510-23

2K končni premaz za les in MDF.

Dobro kemično in mehansko odporen.

Ponovni nanos barve je treba opraviti v največ 36 urah, saj je v nasprotnem primeru lahko posledica slab oprijem med slojema.

Primeren za notranjo uporabo, ko je potrebna trdna površina.



Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 30



Prašno suh po: 15 minutah
Na otip suho po: 1 uri



TEKNOSOLV 6220-00 STANDARD



4,4:1 (Volumsko).
TEKNODUR HARDENER 7340
Uporabni čas mešanice: 3 ure



ALPOCRYL LE 5393

Kakovosten 2K poliuretanski premaz na osnovi topil, izredno obstojen proti vremenskim, kemijskim in mehanskim vplivom na različnih podlagah, pa tudi z odličnim oprijemom in visoko prekriven.

Primerno za različne površine, kot so les, MDF, iverne plošče, kovine, steklo ali plastiko za izdelavo pohištva.



Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 40



Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 2 do maks. 48 urah



Z VERDÜNNER 0950-98 počasi delujoč, ali VERDÜNNER 1300-98, hitro delujoč, razredčite do viskoznosti. Vedno razredčite z VERDÜNNER 5600-98, če ga uporabljate kot temeljni premaz!



10:1 (lak proti trdilcu, glede na volumen)
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur, odvisno od barve



ALPOCRYL LH 5356

Kakovosten 2K poliuretanski premaz na osnovi topil, izredno obstojen proti vremenskim, kemijskim in mehanskim vplivom na različnih podlagah, pa tudi z odličnim oprijemom in visoko prekriven.

Primerno za različne površine, kot so les, MDF, iverne plošče, kovine, steklo ali plastiko za izdelavo pohištva.



Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 15, 20



Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 2 urah



VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ali
VERDÜNNER 0950-98 SLOW



10:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur



TEKNOCRIL 2540

Zaključni premaz 2K na akrilni osnovi s trdilcem brez izocianata. Zelo dobra odpornost proti obrabi in vremenskim vplivom.



Teknotint
Raven sijaja: 50



Na otip suho po: 2 urah
Primerno za ponovni nanos po: 6 do 20 urah



TEKNOSOLV 9521 in 6220



3:2 Trdilec 2K HARDENER 7326



BREZBARVNI PREMAZI



TEKNODUR TOPCOAT 1419-103

TEKNODUR TOPCOAT 1419-103 je transparentni 2K akrilni temeljni in končni premaz za pohištvo.

Vsebuje specialno vezivo na osnovi akrilnih smol, s katerim dosežemo popolnoma naraven (globoki mat) izgled lesa.

Premaz ne rumeni. Uporabljamo ga na pohištvu, kjer želimo doseči izgled "surovega", nelakiranega lesa.

Odlikuje ga enostavna uporaba in nanašanje, hitro sušenje ter možnost hitre nadaljnje obdelave.



Brezbarven



Na otip suho po: 1 uri
Za zlaganje po: 8 urah



TEKNOSOLV 1419-82



10:1 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri





SUPREMO KLARLACK 3990

Brezbarven, hitro sušljiv, 2K premaz, ki poudari letnice, vsebuje topila, in zaključni premaz, ki poskrbi za površino, ki je prijetna na otip. Enostavna uporaba.

Posebej primeren za nanašanje na vertikalne površine.

Primeren za uporabo na lesu, ki je bil beljen s peroksidom.

Pohištvo, notranja oprema, kuhinjska oprema, trgovinska, notranja vrata, splošno mizarstvo.



Raven sijaja: 02,05,15,40,50,90



Na otip suho po: 15 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah



VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ali
VERDÜNNER 0950-98 SLOW



10:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur, največ 48 ur, vendar se kakovost slabša



TEKNOBUR TOPCOAT 1419-126

Transparentni 2K akrilni končni premaz za pohištvo.

Premaz ne rumeni. Zato ga uporabljamo kot končni premaz na pohištvu, kjer želimo čim dlje ohraniti prvotni barvni ton lesa. Primeren je za nanašanje na »odprto ali zaprto poro«.

Odlikuje ga enostavna uporaba in nanašanje, hitro sušenje ter možnost hitre nadaljnje obdelave. Je zelo transparenten, svetlobno obstojen in omogoča vertikalni nanos. Uporabljamo ga za zahtevnejše pohištvo, kjer je zahtevana večja kemična in mehanska odpornost površine.



Raven sijaja: 5, 20 in 75



Na otip suho po: 60 minutah



TEKNOSOLV 1419-82



10:1 TEKNOBUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri



VELLUTO SOFTLACK 5399

Brezbarven 2K premaz s PU učinkom za žametno mehko, ultra mat površino.

Za zaključni premaz na površinah, ki niso izpostavljene visokim kemičnim stresom (npr. pohištvo in notranji prostori)



Raven sijaja: 05



Na otip suho po: 60 minutah



5-10% razredčilo VERDÜNNER 1300-98, hitro delujoče, ali VERDÜNNER 0950-98, počasi delujoče



4:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 2 uri



ALPOCRYL KLARLACK 5454

2K brezbarvni lak na osnovi topil za notranjo in zunanjo uporabo.

Produkt se lahko uporablja tudi za nanos na notranjo opremo ladij.



Raven sijaja: 15,50,60,90



Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah



Z VERDÜNNER 0950-98, počasi delujoče, ali VERDÜNNER 1300-98, hitro delujoče, razredčite do viskoznosti.



4:1 s trdilcem glede na količino.
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.

Uporabni čas mešanice: 8 ur



ALPOCRYL KLARLACK 1495

Brezbarven 2K lak z visokim polnilnim učinkom. Za površine z visokim sijajem. Primerno za poliranje.

Kakovosten lak za pohištvo in notranje prostore ter kuhinjsko in trgovinsko opremo.

Lahko se uporablja tudi kot zaključni premaz za čolne za notranje in zunanje površine (ni primeren za uporabo pod vodno črto).

Brezbarven lak za uporabo na terenskih vozilih.



Raven sijaja: 95



Na otip suho po: 20 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 16 urah



Z VERDÜNNER 0950-98, zmerno delujoče, ali VERDÜNNER 1300-98, hitro delujoče, razredčite do viskoznosti.



2:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.

Uporabni čas mešanice: 3-4 ure



SPECIALNI PRODUKTI



STRUKTURPULVER 140S 0664-00

FINI STRUKTURNI PRAH



STRUKTURPULVER D30 6191-00

GROBI STRUKTURNI PRAH

1K PRODUKTI NA VODNI OSNOVI

ZAKLJUČNI PREMAZI



TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Enokomponentni barvni premaz na vodni osnovi.

Barven, izredno mehansko odporen premaz na vodni osnovi.

Primeren za linijski nanos.
Primeren za vertikalni nanos.

Za pohištvo, notranja vrata in splošna mizarska dela.



Barvne karte RAL in NCS
Na zahtevo so na voljo tudi drugi odtenki.
Raven sijaja: 25



Suh za manipulacijo: 1 ura
Primeren za zlaganje po: 2 urah



Čiščenje z vodo in TEKNOCLEAN 1954-00.



TEMELJNI PREMAZI/POLNILA



TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi.

Primerno za industrijsko uporabo za pohištvo in ostale lesene površine. Primeren za vertikalni nanos.



Bela



Primerno za brušenje po: 45 minutah
Primerno za zlaganje po: 2 urah



Za čiščenje uporabite TEKNOCLEAN 1949.



BREZBARVNI PREMAZI



TEKNOCLEAR AQUA 1332-02

Brezbarven, na vodni osnovi, hitro sušljiv zaključni premaz 1K.

Za pohištvo, notranjost in splošna mizarska dela. Samo za notranjo uporabo.

Nizka vsebnost HOS-a. Ima lep sijaj in globino.



Raven sijaja: od 05-60



Primerno za brušenje po: 1 uri
Primerno za zlaganje po: 3-4 urah



Čiščenje z vodo ali TEKNOCLEAN 1954-00.



TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1102

Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi, ki se hitro suši.

Primerno za industrijsko uporabo za pohištvo in ostale lesene površine. Primeren za horizontalni nanos.



Bela



Primerno za brušenje po: 20 minutah
Primerno za zlaganje po: 1 uri



Za čiščenje uporabite TEKNOCLEAN 1950.



TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-00

1K PUR na vodni osnovi za notranjo uporabo.

30% surovin je iz obnovljivih virov.

Je zelo odporen na praske in ohrani naravni izgled lesa.

Premaz vsebuje sredstva za zaščito pred žarki, saj učinkovito zavira porumenenje lesa.

Notranje površine, pohištvo, kuhinje ali površine, ki potrebujejo dobro površinsko odpornost.



Raven sijaja: globoki mat



Primerno za ponovni nanos po: 2 urah



Čiščenje z vodo ali TEKNOCLEAN 1954-00.



2K PRODUKTI

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA



HYDROFILL PREMIUM 6338-00

Na vodni osnovi, trdno, tiksotropno, belo polnilo za brizganje. Produkt odlikuje visoka zmogljivost polnjenja, se hitro suši in odlično brusi.

Z aplikacijo 2K primeren tudi kot izolacijsko polnilo za mokre prostore.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 kot aplikacija 1K: Uporablja se za visokokakovostno notranjo opremo in pohištvo v notranjosti.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 kot aplikacija 2K: Kot temeljni premaz na običajnem lesu in na lese-nih ploščah, kot je MDF, z dobrim blokirnim učinkom snovi v lesu.



Bela



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah



SPEZIALVERDÜNNER 1020-98 za prilagajanje zahtevane viskoznosti obdelave in izboljšanje razpršenosti



20:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
H39590 - MOTIVO 3959-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 3 urah



ZAKLJUČNI PREMAZI



AQUAFINE 8336

Barven 2K-poliuretanski premaz na vodni osnovi.

Primeren za laminiran MDF in iverne plošče, lahko ga uporabimo tudi na neobdelanem MDF v kombinaciji s HYDROFILL PREMIUM 6338. Površine, premazane z AQUAFINE 8336, odlikuje zelo gladka površina in zelo visoka stopnja odpornosti.



Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 20



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah



Z vodo



10:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
H75150 - HYDROPUR 7515-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 2-3 ure



OWOHNEUR 8301

Poliuretanski premaz 2K na vodni osnovi, na voljo v brezbarvni in barvni različici.

Produkt se hitro suši, odlikuje ga visoka stopnja sijaja, izjemen lesk ter visoka mehanska in kemična odpornost.

Za notranjo opremo, pohištvo, kuhinje in kopalnice.



Brezbarvna, barvne karte RAL in NCS S, na voljo tudi specialne barve
Raven sijaja: 90



Primerno za ponovni nanos po: 1 ura



Uporabite kot dobavljeno



100:35 (lak proti trdilcu, glede na težo).
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl. 2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsistencija.
TRDILEC 871430 - OWEDUR 1058-99.
Uporabni čas mešanice: 2 uri
Konec življenjske dobe mešanice ni jasno viden.
Ne uporabljajte mešanice starejše od 2 ur, tudi če je premaz še vedno tekoč.



BREZBARVNI PREMAZI



HYDROPUR MERO 2595

Poliuretanski lak 2K na vodni osnovi, odporen proti porumenelosti, za les v notranjih prostorih. Površina je odlično odporna proti praska in je izrednega mat izgleda. HYDROPUR MERO 2595 daje premazanim površinam učinek neobdelanega lesa. Pogledajte si VTM 5559 (VTM - tehnični list s prikazanimi postopki).

Za pohištvo, notranje prostore, trgovinsko opremo itd.



Raven sijaja: 02



Na otip suho po: 30 minutah



Po potrebi 0-10% z vodo ali
SPEZIALVERDÜNNER 1020-98



10:1 (premaz proti trdilcu, glede na težo)
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl. 2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsistencija.
TRDILEC H39590 - MOTIVO 3959-99.
TRDILEC H45450 - PUR 4545-99.
Uporabni čas mešanice: 3 ure.
Konec življenjske dobe mešanice ni jasno viden.
Ne uporabljajte mešanice starejše od 3 ur, tudi če je lak še vedno tekoč.



BREZBARVNI PREMAZI



OWOHNEDUR 8301

Brezbarven 2K poliuretanski premaz na vodni osnovi.

Produkt se hitro suši, odlikuje ga visoka stopnja sijaja, izjemen lesk ter visoka mehanska in kemična odpornost.

Za notranjo opremo, pohištvo, kuhinje in kopalnice.



Brezbarven
Raven sijaja: 90



Primerno za ponovni nanos po: 1 uri



Uporabite kot dobavljeno



100:35 (lak proti trdilcu, glede na težo)
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl. 2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsistencija. TRDILEC 871430 - OWEDUR 1058-99.
Uporabni čas mešanice: 2 uri
Konec uporabnega časa mešanice ni jasno viden. Ne uporabljajte mešanice starejše od 2 ur, tudi če je premaz še vedno tekoč.



VELLUTO AQUASOFT 5396

Brezbarvni 2K-PUR lak na vodni osnovi. Z lakiranjem brezbarvnega ali barvnega premaza ustvari enotno mat in opazno gladko površino.

Za pohištvo, notranjost in splošna mizarska dela.



Brezbarven
Raven sijaja: 05



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 16 urah



Z vodo



15:1 (premaz proti trdilcu, glede na težo).
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl. 2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsistencija. H75150 - HYDROPUR 7515-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 4 ure.



OLJA NA OSNOVI TOPIIL

OLJA



HARTÖL 6448

Hitro sušeče izredno trdno olje, narejeno iz organskih surovin za industrijsko uporabo kot površinska obdelava parketov in pohištva.



Brezbarvno, nizko viskozno
Raven sijaja: 15



Material je dobavljen pripravljen za uporabo



Navodila za vzdrževanje: Končane površine lahko osvežite s splošno dostopnimi izdelki za nego (kreme in olja). Priporočamo uporabo našega PFLE-GE-SPRAYÖL 1413.



GLANZÖL 1410

Tanko, zaščitno olje s sijajem, na osnovi naravnih surovin. Za obdelavo lesenih tal, stopnic in pohištva. Dobra mehanska odpornost. Hitro sušeče.

Zaščitna olja za vse vrste lesa za parket in stopnišča.



Raven sijaja: 80



Na otip suho po: 2-3 ure
Primerno za ponovni nanos po: 8-10 ur



Pripravljeno za uporabo. Po potrebi razredčite s TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA. Za rdeč les (npr. parjena bukev, hruska in češnjaja) priporočamo razredčenje prvega sloja s pribl. 30% TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.



Navodila za vzdrževanje:
Vzdrževanje: Po najmanj 3-tednih sušenja z loščilom PARKETT ÖL POLISH 4584 (glej podatkovni list N4584).
Naknadna impregnacija: z GLANZÖL 1410, razredčenim 1: 1 z 4214-98.



OLJA



MATTÖL 1410 MATTÖL BUNT 1409

Tanko, mat zaščitno olje, na osnovi naravnih surovin. Dobra mehanska odpornost.

Parketna tla: Za obdelavo površin lesenih tal, stopnic in tal iz plute.

Za obdelavo površin lesenih vrat, miz in stolov ter stopnic.

TRDILEC UNIPUR 279/1910-99 HARDENER lahko za izboljšanje odpornosti dodate v mešalnem razmerju 10:1 (obvezno za barvne lake).

Čas sušenja brezbarvnih lakov, v oklepajih čas sušenja barvnih lakov.



Brezbarvno, belo, črno.
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 15



Na otip suho po: 2 (2-3) urah
Primerno za ponovni nanos po: 6-8 (16) urah



Pripravljeno za uporabo. Po potrebi razredčite s TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.
Parketna tla: Za rdeč les (npr. parjena bukev, hruška in češnja) priporočamo razredčenje prvega sloja s pribl. 30% TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.
Nanos: Za rebrast les ali les z nizko vpojnostjo (npr. hruškov) priporočamo razredčenje prvega sloja s pribl. 10-20% 4214-98.



10:1
TRDILEC H90100 - UNIPUR 279/1910-99



Navodila za vzdrževanje:
Parquetna tla: po minimalno 3-tedenskem času sušenja z loščilom PARKETT ÖL POLISH 4584.
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.
Vzdrževanje: po najmanj treh tednih obrišite površine z vlažno krpo (ne mokro). Po potrebi, npr. tedensko, dodajte približno 1% loščila PARKETT ÖL POLISH 4584 v vodo za čiščenje (2 pokrovčka na 1 l vode). Očisti in neguje naoljeno površino. Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.



MATTÖL BUNT 1409 – BARVNA TEMELJNA OLJA



1410 MW



1410 M1



1410 M3



1410 M5



1410 MS



1410 M2



1410 M4



1410 M6

MATTÖL BUNT 1409 – BARVNI TONI



MB 10



MB 12



MB 13



MB 14




MB 15



MB 16



MB 17



MB 18



MB 19



MB 21



MB 22



MB 23

MATTÖL BUNT 1409 – BARVNI TONI



MB 24



MB 25



MB 26



MB 27



MB 28



MB 29



MB 33



MB 34



MB 35



MB 37




MB 38



MB 39



MB 40



MB 41



MB 48



MB 50



MB 53



MB 54



MB 57



MB 60

OLJA



MATTÖL NORDIC 1411

Tekoče, rahlo svetleče, mat zaščitno olje za obdelavo lesenega pohištva, tal, stopnic in tal iz plute. Dobra mehanska odpornost.

Za ohranitev notranjega pohištva iz vseh vrst lesa, pa tudi parketa in stopnic, ki jih je treba nekoliko osvežiti. Primerno tudi za tla iz plute.



Belkast, rahel posvetlitveni učinek
Raven sijaja: 15



Na otip suho po: 2 urah
Primerno za ponovni nanos po: 6-8 urah



Priljubljeno za uporabo. Po potrebi razredčimo s
TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.



Navodila za vzdrževanje:
Parketna tla:
Vzdrževanje: po minimalno 3-tedenskem času
sušenja z loščilom PARKETT ÖL POLISH 4584.
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.

Vzdrževanje: po najmanj treh tednih obrišite površine z vlažno krpo (ne mokro). Po potrebi, npr. tedensko, dodajte približno 1% loščila PARKETT ÖL POLISH 4584 v vodo za čiščenje (2 pokrovčka na 1 l vode). Očisti in neguje naoljeno površino.
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.



PRIMERJAVA MATTÖL 1410 IN MATTÖL NORDIC 1411



2x MATTÖL NORDIC 1411



2x MATTÖL 1410

LUŽILA

LUŽILA NA VODNI OSNOVI



EP BEIZE 0900-00

EP BEIZE so lužila na vodni osnovi, ki so že pripravljena za uporabo in imajo zelo pozitiven učinek na mehke vrste lesa. Uporabljajo se lahko tudi na trdem lesu.

Notranjost pohištva in opaži, kjer je potreben pozitiven učinek lužila.



Standardni odtenki in BASE T brezbarvni (med sabo se jih lahko meša), pa tudi na zahtevo kupca



Na otip suho po: 60 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 4-5 urah



Po potrebi z BASE T brezbarven (povzroči svetlejši odtenek).



HYDROLAN SPRITZBEIZE 8649-00

Hydrolan lužila za brizganje so na vodni osnovi, ki so pripravljena za uporabo in ustvarijo eleganten izgled.

Pohištvo in notranja oprema za vsakdanjo ali industrijsko uporabo.



Glede na zahteve kupca



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3-4 urah



Po potrebi z vodo (ustvari svetlejši odtenek)



HYDROLAN WISCHBEIZE 8650-00

Hydrolan lužila za brisanje so pripravljena za uporabo, na vodni osnovi, hitro ustvarijo barvne tone z rustikalnim učinkom (npr. na hrastu in jesenu).

Pohištvo in notranja oprema, pa tudi plošče, kjer je zaželen rustikalni videz.



Standardni odtenki (se mešajo med sabo) in po naročilu



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3-4 urah



Po potrebi z vodo (ustvari svetlejši odtenek)



EP BEIZE 0900-00 STANDARDNE BARVE 1500 – 6000




EP 1500



EP 2000



EP 2500



EP 3000



EP 3500



EP 4000



EP 4500



EP 5000



EP 5500



EP 6000

EP BEIZE 0900-00 STANDARDNE BARVE 7000 – 7090



EP 7000



EP 7010



EP 7020



EP 7030



EP 7040



EP 7050



EP 7060



EP 7070



EP 7080



EP 7090

LUŽILO NA OSNOVI TOPILA



MONODUR SPRITZBEIZE 8645-00

Monodur lužilo za brizganje je hitro delujoče lužilo na osnovi topil, primerno za furnirane površine ali površine iz masivnega lesa. Ustvari jasen učinek luženja.

Pohištvo in notranja oprema, opaži, stoli, okvirji itd., na katerih si želimo ustvariti privlačen, enakomeren učinek lužila.



Glede na zahteve kupca



Na otip suho po: 15 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 30 minutah



Po potrebi z razredčilom za lužila za brizganje MONODUR 1420-98 THINNER FOR SPRAY-STAINS (nastane svetlejši odtenek)



MONODUR WISCHBEIZE 8620-00

Monodur lužila za brisanje so pripravljena za uporabo, na osnovi topil, hitro sušeča obstojna pigmentna lužila, ki ustvarjajo rustikalni učinek (npr. na hrastu in jesenu).

Pohištvo in notranja oprema, pa tudi plošče, kjer je zaželen rustikalni videz.



Standardni odtenki, pa tudi na zahtevo kupca



Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 60 minutah



Po potrebi z MONODUR 3600-98 (povzroči svetlejši odtenek)




MONODUR WISCHBEIZE STANDARDNE BARVE



862000044F bela



862000041F bež



862000020 svetlo rjava 1



862000021 svetlo rjava 2



862000025 starinsko rjava




862000104 oreh



862000026 rdeče-rjava



862000030 temno rjava



862000015 rjava



862000046F srednje siva



862000060 črna



8620000KV0933 globoko



SISTEM SIJAJA TEKNOS

Stopnja sijaja 60°	Opis
0 – 2	Globoki mat 02
3 – 7	Globoki mat 05
8 – 12	Mat 10
13 – 17	Mat 15
18 – 22	Svileno mat 20
23 – 27	Svileno mat 25
28 – 34	Svileno mat 30
35 – 44	Svilnat sijaj 40
45 – 54	Svilnat sijaj 50
55 – 64	Sijaj 60
65 – 74	Sijaj 70
75 – 84	Sijaj 80
85 – 94	Visok sijaj 90
≥ 95	Visok sijaj 95
00	Ni stopnje sijaja
98	Razredčilo

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos je globalno podjetje, ki se ukvarja s premazi in deluje v več kot 20 državah v Evropi, Aziji in ZDA. Podjetje zaposluje približno 1.800 ljudi in neto prodaja za leto 2019 je znašala 398 milijonov EUR. Teknos je eden vodilnih dobaviteljev industrijskih premazov, z močnim položajem na področju maloprodaje in arhitekturnih premazov.

Teknos si želi, da bi bil svet lepši, z zagotavljanjem pametnih, tehnično naprednih rešitev za barvanje in nanašanje premazov za zaščito in podaljšanje življenjske dobe. Teknos vedno tesno sodeluje s svojimi strankami. Teknos je bil ustanovljen leta 1948 in je eno največjih družinskih podjetij na Finskem. Za več informacij obiščite www.teknos.com.

TEKNOS D.O.O.
CESTA NA RUPO 67
4000 KRANJ
SLOVENIJA
TEL. +386(4)2365878

TEKNOS HRVATSKA D.O.O.
RAKOVO SELO 4
51219 ČAVLE
HRVATSKA
TEL. + 385 818 616

